



ENDUIT TRÈS GARNISSANT À LISSER

PROJECT EXTREM

ENDUIT TRÈS GARNISSANT À LISSER

RENDU MAT ET LISSE - SANS ODEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit de dégrossissage pour supports verticaux et pour une utilisation au plafond pour béton coulé ou prédalles. Idéal pour la préparation des prédalles, bétons banchés et pour la rénovation des gouttelettes ou toile de verre avant finition peinture. Enduit très garnissant à lisser. Rendu mat et lisse. Sans odeur.

COMPOSITION ET ASPECT.

Solvants : Eau. Charges : Carbonates de Calcium. Adjuvants : Dispersant, bactéricide fongicide. Épaississants : Cellulosique, polyacrylates. Liants : Dispersant acrylique. Densité : 1,86. Extrait sec : 75 %.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Classement au feu : A2 -S1, d0.
- Teneur en COV - de 1 g/l.

SUPPORTS ADMIS.

En intérieur : idéal pour le dressage sur briques, carreaux de briques, parpaings de ciment, blocs monomur, débullage des prédalles, bétons banchés, bétons cellulaires, permet la rénovation des gouttelettes ou de vieux supports abîmés.

Les supports doivent être propres secs et sains, entre 6 et 16 % d'humidité.

CONDITIONNEMENT.

Sacs de 25 kg sur palette houscée.

STOCKAGE.

18 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Ne pas appliquer à une température inférieure à plus 8° C et supérieure à 35° C et à un taux d'hygrométrie supérieur à 70 %.

Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.

Ne pas appliquer sur des fonds humides.

Réglementation en vigueur : EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.

MISE EN ŒUVRE.

Préparation des supports : selon les règles du DTU 59.1.

RENDEMENT.

Première couche : 2 à 9 kg/m².

Seconde passe : 1,5 à 2 kg/m².

APPLICATION.

• La première passe doit être dressée à l'aide d'une lame de 60 cm ou tirée à la règle.

• Après séchage la seconde passe doit être lissée à la lame.

• Après une légère prise, serrer l'enduit avec très peu d'angle à l'aide d'une lame propre.

Il est conseillé de porter des lunettes lors de la projection afin de se protéger d'éventuelles retombées de petits grains.

Outils : Machine à projeter (machine rotor/stator) pour enduit et à jet plat.

Nettoyage des outils à l'eau.

Recouvrement par tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

SÉCHAGE.

De 12 à 72 h selon température, hygrométrie et aération de la pièce.

AVANTAGES

- Très fort pouvoir garnissant.
- Peut être appliqué en forte épaisseur partiellement.
- Facile à lisser et à resserrer en phase de prise.
- Recouvrable avec de la peinture : 24-72 h après la dernière couche.

