



# SEMIN REBOUCHEUR PRO

## ENDUIT DE REBOUCHAGE EN POUDRE INTÉRIEUR

### DEFINITION TECHNIQUE.

Enduit de rebouchage en poudre pour un usage en intérieur. Rebouche fissures, trous et saignées de toutes tailles. Permet aussi de sceller et fixer.

### COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium, charge minérale, cellulose et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanche.

### SUPPORTS ADMIS.

Tous types de supports en intérieur bruts ou peints : plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, béton, enduit ciment, agglos, béton cellulaire, briques, terre cuite...

### REVÊTEMENT.

Le recouvrement, après séchage complet de l'enduit, peut se faire par tous types de peintures, enduits à base de plâtre, enduits pâteux, colle papier peint.

Les colles carrelage devront être adaptées aux supports plâtre.

### DOCUMENTS A CONSULTER.

- Enduit conforme à la norme NFT 30 608.
- DTU 59.1 : Travaux de peinture.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

- pH : neutre.
- Temps de prise : 30 minutes en fonction des conditions ambiantes et de l'épaisseur appliquée.
- Adhérence : conforme à NFT 30 608.

### CONDITIONNEMENT.

Sacs de 5 et 15 kg sur palette houscée.

### STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.

## MISE EN ŒUVRE

### PRECAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

Ne pas appliquer sur support humide. Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

### PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c'est à dire propres, secs, sains, durs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

Ouvrir correctement les fissures.

### TAUX DE GÂCHAGE.

- 2,75 litres d'eau par sac de 5 kg.
- 8,25 litres d'eau par sac de 15 kg.
- 2 volumes de poudre pour 1 volume d'eau.

### APPLICATION.

L'application se fait au couteau à enduire.

### CONSOMMATION.

1 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur.

### TEMPS DE SÉCHAGE.

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application. En règle générale, pour un cm d'épaisseur, SEMIN REBOUCHEUR PRO est sec en 6 heures.

## ENDUIT DE REBOUCHAGE

Enduit pour reboucher rapidement les fissures, trous et saignées de toutes tailles sans retrait et sans fissuration.

### AVANTAGES

- Peu de retrait.
- Excellente glisse.
- Produit extra fin.
- Ponçage facile.
- Temps de prise : 30 minutes.
- Grande blancheur.

### CONSEILS DE POSE

Pour une tenue parfaite de l'enduit, ouvrez, nettoyez et biseautez les fissures avant l'application de l'enduit.

Classification AFNOR NFT 36.005  
Famille III - Classe 3.

Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire FDES disponibles sur le site

[www.inies.fr](http://www.inies.fr)

