



CE 78 LANGSAM

SPACHELMASSE FÜR FUGEN VON GIPSKARTONPLATTEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG.

CE 78 LANGSAM ist ein Pulverspachtel speziell zur Behandlung der Fugen von Gipskartonplatten mit abgeschrägten Rändern in Verbindung mit einem Fugenband.

Die Anwendungsdauer der angemachten Masse beträgt mehr als 24 Stunden, die Auftragung kann maschinell oder manuell erfolgen.

ZUSAMMENSETZUNG UND AUSSEHEN.

Pulverspachtel aus Kalziumkarbonat, Harz und verschiedenen Zusätzen.

Die angemachte Masse ist weiß.

ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE.

Alle Arten von Gipskartonplatten, mit oder ohne Dämmstoff (Glaswolle, Steinwolle, Polystyrol) mit abgeschrägten Rändern und kartonierten Außenseiten.

VERKLEIDUNG.

- Grundierung für Gipskartonplatten.
- Glättspachtel auf Gipsbasis.

DOKUMENTE ZUM NACHSCHLAGEN.

Technisches Gutachten Nr. 9/02-731.

DTU 25.41 und DTU 25.42. NF EN 13963.

TECHNISCHE DATEN

- Abbindezeit: Abbinden durch Trocknen.
- Haftung des Bandes: > 1.000 g.
- Rissbildung: keine Risse bis zu 5 mm Dicke.
- Dichte: 0,8.
- Brandverhalten: A2s1 d0.

VERPACKUNGSARTEN.

5- und 25 kg-Säcke auf folienverschweißter Palette.

LAGERUNG.

9 Monate in der nicht angebrochenen Originalverpackung vor Feuchtigkeit geschützt.

ANWENDUNG

VERWENDUNGSHINWEISE.

Die Temperatur beim Auftragen und Trocknen muss zwischen 5 und 30° C liegen.

Nicht auf feuchten Untergrund auftragen.

Nicht auf gefrorenem Untergrund benutzen.

Im Winter und bei kaltem Wetter vorzugsweise unsere schnell oder sehr schnell abbindenden Spachtelmassen CE 78 verwenden.

Die Verbindung dieses Verputzes mit einem selbstklebenden Gewebeband ist weder empfehlenswert noch im technischen Gutachten vorgesehen: ein in den Verputz eingebettetes Papierband bietet eine größere mechanische Verstärkung als ein direkt auf die Platte geklebt selbstklebendes Band, bei dem sich der Putz nur auf der Oberseite befindet.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE.

Die Gipskartonplatten werden gemäß DTU 25.41 befestigt.

Die Plattenausschnitte müssen abgeschrägt und entstaubt werden.

WASSERZUGABE.

10 bis 11 Liter Wasser pro 25-kg-Sack.

AUFTRAGUNG.

Vor Behandlung der eigentlichen Fugen müssen Füllungen zwischen Platten, die versehentlich nicht fugendicht sind, sowie verschiedene Ausspachtelungen (Eckabbrüche, Beschädigung der Verkleidung...) erfolgen.

Die Anwendung erfolgt manuell, indem die abgeschrägte Seite mit einem 10 oder 15 cm langen Spachtelmesser verspachtelt und das Band angebracht wird (geschliffene Seite gegen den Putz). Danach eine Endbearbeitung vornehmen, trocknen lassen und zum Schluss das Band überdecken.

Die Schraubenköpfe ebenfalls überdecken.

Ein Band an der Innenkante der Decke anbringen, dabei darauf achten, dass der Beton keine Spuren von Schalöl enthält.

Bei vorspringenden, senkrechten Ecken verwenden Sie ein armiertes Band (Armierung plattenseitig) oder ein Metall-Winkelprofil.

GEEIGNETE BÄNDER.

Bänder MARCO PAPER, SOROPA oder SEMIN.

VERBRAUCH.

Ca. 350 g/m² Platten.

TROCKNUNGSZEIT.

Der zweite Durchgang kann 8 Stunden nach dem ersten Arbeitsgang erfolgen.

KLEBSPACHTEL FÜR FUGEN

CE 78 LANGSAM ist die ideale Spachtelmasse für Fugen mit Bändern zwischen Gipskartonplatten.

Dieses leicht anzuwendende Produkt bietet eine sehr lange Anwendungszeit von über 24 Stunden nach dem Anmachen.

VORTEILE

- Manuelle oder maschinelle Auftragung.
- Für große Baustellen gut geeignet.
- Sehr lange Anwendungszeit.

VERARBEITUNGSTIPPS

CE 78 LANGSAM nur bei warmem und trockenem Wetter anwenden.

ZERTIFIZIERUNG QB Nr 20-03-731

