



SEMIN FIN

AFWERKINGSPLEISTER VOOR BINNEN

TECHNISCHE OMSCHRIJVING.

Afwerkingspleister in poedervorm voor het afwerking van binnenmuren en plafonds.

Kleine onregelmatigheden van de ondergrond zijn toegelaten. Lange verwerkingstijd.

SAMENSTELLING EN UITZICHT.

Gips, calciumcarbonaat, herdispereerbare hars, reologische agens en diverse additieven.

De aangemaakte pasta is wit.

TOEGESTANE ONDERGRONDEN.

BINNENMUREN EN PLAFONDS

- Gipsplaten.
- Gipstegels.
- Beton.
- Cementpleister.
- Oude verflagen.
- Primers
- Egalisatiepleister op basis van gips (SEMIN DEGROSSISSAGE, SEMIN GROS...)

AFWERKING.

- Behangpapier, verf, muurbekleding.

TE CONSULTEREN DOCUMENT.

DTU 59.1.

TECHNISCHE KENMERKEN.

- Bindingstijd : 10 uur.
- Dichtheid van het poeder : 0,9.
- pH: 7.
- Granulometrie : fijn.
- Aanhechting : conforme NFT 30 608.

AANVERWANTE PRODUCTEN.

SEMIN GROS, SEMIN DEGROSSISSAGE als egalisatiepleisters.

VERPAKKING.

Zakken van 5 kg en 25 kg op pallet met hoës.

OPSLAG.

9 maanden in de ongeopende originele verpakking, beschermd tegen vocht.

VERWERKING

VOORZORGSMAATREGELEN

De temperatuur tijdens het aanbrengen en drogen moet tussen 8 °C en 35 °C liggen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND VOOR TOEPASSING

De ondergrond moet conform DTU 59.1 zijn, d.w.z. proper, droog, stofvrij, hard en ontdaan van alle resten scheidingsmiddel.

Breng eerst een egalisatiepleister aan indien de ondergrond te oneffen is.

Betonplaten en gipstegels gladmaken, borstelen en ontstoffen. Oude verflagen afwassen, afspoelen en voorbehandelen.

MENGVERHOUDING

Ongeveer 11 tot 12 liter water per zak van 25 kg.

Homogeniseer de pasta bij voorkeur met een mechanische menger. Laat de specie 5 minuten rusten en meng opnieuw.

TOEPASSING

Het aanbrengen gebeurt manueel met een spaan, een spatel of een plamuurmes.

Eerst laten uitharden en de oneffenheden gladmaken alvorens te schuren indien nodig.

Een primer aanbrengen op SEMIN FIN bij gebruik van zijdeglans- of hoogglansverf.

DROOGTIJD

3 tot 6 uur, afhankelijk van de dikte van de laag, de ondergrond en de omgevingsfactoren.

VERBRUIK

250 tot 400 g/m².

AFWERKINGSPLEISTER VOOR BINNEN

SEMIN FIN is geschikt voor de meeste ondergronden (gipsplaten en -tegels, pleister, beton, cement, oude verflagen) en kan ook gebruikt worden op ondergronden met kleine oneffenheden.

VOORDELEN

- Uitstekende smeerbaarheid
- Uitstekende afwerkingskwaliteit
- Kan nat op nat gebruikt worden.

GEBRUIKSADVIES

Oude verflagen steeds afwassen vooraleer het product aan te brengen.

Om vuile druiptsporen makkelijker te verwijderen, de muur van beneden naar boven afwassen.



Classificatie AFNOR NFT 36.005
Familie III - Klasse 3.



De Franse FDES Milieu- en gezondheidsverklaringsfiches zijn beschikbaar op de website www.inies.fr
UITZONDERLIJKE SMEERBAARHEID