



SEM-WOOD

HOLZSPACHTELPULVER PULVER- FÖRMIGER FÜLLSPACHTEL INNEN- / AUSSENBEREICH

- + KAUM SCHWINDUNG
- + SCHNELL TROCKNEND
- + GUTE TRAGFÄHIGKEIT
- + EINFACH ABZUSCHLEIFEN

TECHNISCHE BESCHREIBUNG.

Pulverförmige Füll- und Reparaturspachtelmasse zur Behandlung von Löchern und Rissen in Holz.

Auch für die Reparatur abgebrochener Ecken oder Wiederherstellung fehlender Teile.

ZUSAMMENSETZUNG UND AUSSEHEN.

Gips, mineralischer Füllstoff, Harz und verschiedene Hilfsstoffe.

Die Paste ist braun.

ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE.

Alle Arten von Holz.

BESCHICHTUNG.

Alle Arten von Farben, Lacken und Lasuren.

EINSEHBARE DOKUMENTE.

- DTU 59.1: Malerarbeiten an Gebäuden
- EN 16566: Spachtelmasse für Innenarbeiten

TECHNISCHE DATEN.

- Nutzungsdauer: 30 Minuten.
- Trocknungsdauer: 3 Stunden je nach Arbeiten.
- Anstrichzeit: 24-48 Stunden (nach vollständiger Trocknung).
- Haftfestigkeit: >0,8 MPa gemäß EN 16566.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER ANWENDUNG.

Die Temperatur muss beim Auftragen und Trocknen zwischen +5 und +35 °C liegen.

Nicht bei einer Luftfeuchtigkeit von > 80 % auftragen.

Nicht auf feuchten Untergründen anwenden.

Die Holzspachtelmasse muss unbedingt abgedeckt werden.

Auf unbehandeltem Holz vorher eine Grundierung auftragen.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE.

Sie müssen den technischen Unterlagen (DTU) entsprechen, d.h. sauber, trocken, hart, kohäsiv, in einwandfreiem Zustand, staubfrei und frei von Schalölspuren sein.

MISCHVERHÄLTNIS.

0,4 l Wasser auf 1 kg.

SCHICHTDICKE.

Beliebig.

ART DER ANWENDUNG.

Die Anwendung erfolgt manuell, mit einem Spachtelmesser oder einem Spachtel.

Die Werkzeuge trocken oder, wenn nötig, mit Wasser reinigen.

TROCKNUNGSZEIT.

Von den Umgebungsbedingungen, der Art des Untergrunds und der Auftragsdicke abhängig.

Der zweite Durchgang kann 3 Stunden nach der ersten Schicht unter normalen Bedingungen in einer Stärke von 5 mm erfolgen.

LAGERUNG.

12 Monate in der nicht angebrochenen Originalverpackung, vor Frost und hohen Temperaturen geschützt.



AFNOR-Einstufung NFT 36.005: Familie IV - Klasse 4c.

SEMIN

1a, rue de la Gare - F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER

Tél. +33 (0)3.82.83.53.57 - Fax: +33 (0)3.82.83.93.33

www.semin.com



VOC-Gehalt <1 g/l



HERGESTELLT IN FRANKREICH

