



SEM-WOOD

PÓ DE ENCHIMENTO PARA MADEIRA

BETUME PARA ENCHIMENTO EM PÓ INTERIOR / EXTERIOR

- + CONTRAÇÃO REDUZIDA
- + SECAGEM RÁPIDA
- + BOA CAPACIDADE DE SUPORTE DE CARGAS
- + FÁCIL DE POLIR

DEFINIÇÃO TÉCNICA.

Pó de enchimento e reparação em pó para tratar buracos e fissuras na madeira.

Também pode reparar cantos partidos ou reconstituir partes em falta.

COMPOSIÇÃO E ASPETO.

Gesso, recheio mineral, resina e vários aditivos.

A pasta obtida é de cor castanha.

SUPORTES ADMISSÍVEIS.

Todos os tipos de madeira.

REVESTIMENTO.

Todos os tipos de tintas, vernizes e corantes para madeira.

DOCUMENTOS A CONSULTAR.

- DTU 59.1: Pintura de edifícios.
- EN 16566: revestimentos de tinta para interiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Tempo de utilização: 30 minutos.
- Tempo antes de segunda demão: 3 horas consoante a obra.
- Tempo antes de pintura: 24 a 48 horas (após secagem completa).
- Aderência: >0,8 MPa em conformidade com a norma EN 16566.

PRECAUÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO.

A temperatura de aplicação e durante a secagem deve estar compreendida entre +5 e +35°C.

Não aplicar com teor de humidade superior a 80%.

Não aplicar sobre suportes húmidos.

O REBOUCHEUR BOIS deve ser obrigatoriamente coberto.

Em madeira não tratada, aplicar previamente um primário.

PREPARAÇÃO DOS SUPORTES.

Devem estar em conformidade com as DTU, ou seja, devem estar limpos, secos, rígidos, coesos, são, isentos de poeiras e de quaisquer vestígios de óleo decapante.

PROPORÇÕES DE MISTURA.

0,4L de água para 1 kg.

ESPESSURA DE APLICAÇÃO.

Qualquer espessura.

TIPO DE APLICAÇÃO.

A aplicação é feita manualmente com uma faca ou espátula de betumar.

Limpeza das ferramentas a seco ou com água, se necessário.

TEMPO DE SECAGEM.

Depende das condições ambientais, da natureza do suporte e da espessura de aplicação.

É possível fazer uma segunda aplicação 3 horas após a 1.ª camada em condições normais e com uma espessura de 5 mm.

ARMAZENAMENTO.

12 meses na embalagem de origem, não aberta e ao abrigo de congelação e de temperaturas elevadas.



UTILIZAÇÃO



APLICAÇÃO

Classificação AFNOR NFT 36.005: Família IV - classe 4c

SEMIN

1a, rue de la Gare - F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER

Tel. +33 (0)3.82.83.53.57 - Fax : +33 (0)3.82.83.93.33

www.semin.com



FABRIQUÉ EN FRANCE