



SEM-WOOD

WYPEŁNIACZ DO DREWNA W PROSZKU

TYNK DO WYPEŁNIANIA OTWORÓW W PROSZKU DO STOSOWANIA WE WNĘTRZACH / NA WOLNYM POWIETRZU

- + NIEWIELKIE KURCZENIE
- + SZYBKOSCHNĄCY - DOBRA NOŚNOŚĆ
- + ŁATWY DO WYGLĄDZENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Tynk w proszku do wypełniania i naprawy dziur i pęknięć w drewnie.

Może również służyć do naprawiania uszkodzonych rogów lub odtwarzania brakujących elementów.

SKŁAD I WYGLĄD.

Gips, wypełniacz mineralny, żywica i różne dodatki.

Uzyskana masa ma kolor brązowy.

DOZWOLONE RODZAJE PODŁOŻA.

Wszystkie rodzaje drewna.

POWŁOKA.

Wszelkiego rodzaju farby, lakiery i bejce.

OBOWIĄZUJĄCA DOKUMENTACJA.

- DTU 59.1: Budowlane prace malarskie.
- EN 16566: szpachlówki do prac wewnątrz.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA.

- Czas użycia: 30 min
- Czas nakładania ponownego: 3 godziny w zależności od prac
- Czas malowania: 24-48 godzin (po całkowitym wyschnięciu)
- Przyczepność: >0,8 MPa zgodnie z normą EN 16566

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA.

Temperatura podczas nakładania i wysychania musi wynosić od +5°C do +35°C.

Nie nakładać w razie wilgotności przekraczającej 80%.

Nie nakładać na podłoże wilgotne.

WYPEŁNIACZ DO DREWNA musi zostać pokryty.

Na surowe drewno należy wcześniej nałożyć podkład.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA.

Podłoża muszą spełniać wymogi normy DTU, czyli być czyste, suche, twarde, spójne, nieuszkodzone, odkurzone i pozbawione jakichkolwiek pozostałości olejów szalunkowych.

WSPÓŁCZYNNIK MIESZANIA.

0,4 l wody na 1 kg.

GRUBOŚĆ NAKŁADANEJ WARSTWY.

Dowolna grubość.

SPOSÓB NAKŁADANIA.

Nakładać ręcznie za pomocą szpachli lub szpachelki.

Czyszczenie narzędzi na sucho lub wodą w razie potrzeby.

CZAS WYSYCHANIA.

Zależy od warunków otoczenia, rodzaju podłoża i grubości nakładanej warstwy.

W normalnych warunkach następną warstwę o grubości 5 mm może zostać nałożona po upływie 3 godzin od nałożenia pierwszej warstwy.

PRZECHOWYWANIE.

12 miesięcy w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu, w miejscu zabezpieczonym przed działaniem mrozu i wysokiej temperatury.



UŻYTKOWANIE



NAKŁADANIE

Klasyfikacja AFNOR NFT 36.005: rodzina IV klasa 4c.

SEMIN

1a, rue de la Gare - F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER

Tél. +33 (0)3.82.83.53.57 - Fax : +33 (0)3.82.83.93.33

www.semin.com



FABRIQUÉ EN FRANCE