


## AVANTAGES

- Aspect mat velouté
- Fort pouvoir couvrant
- Excellente adhérence
- Multi-supports
- Résistance accrue aux UV et à la chaleur
- Sans fixateur



Réglementation en vigueur :  
Norme AFNOR T 36005  
FAMILLE I – CLASSE 7b2.

Sécurité :  
Produit en phase aqueuse,  
non soumis à l'étiquetage.

Directive DECOPAINT :  
Ce produit contient  
moins de 1g/L de COV

FABRIQUÉ EN FRANCE

## PEINTURE TREK INTERIEUR/EXTERIEUR

Impression et finition multi-supports en intérieur et extérieur.

### SUPPORTS ADMIS

Intérieur : Plaque de plâtre, ancien fond peint, PVC, carrelage (hors sol), verre, faïence, bois non déformable, radiateurs, supports ferreux imprimés et non ferreux.

Extérieur : Tous types de supports ferreux prépeints ou imprimés, tous supports de construction, métal neuf : appliquer un antirouille au préalable, acier galvanisé : appliquer une impression spéciale galva au préalable, bois non déformable\*.

\* Possibilité d'appliquer sur les volets extérieurs, cabanons de jardin et portes de garage en bois. Favoriser une application à l'AIRLESS en extérieur pour un meilleur rendu

### MISE EN ŒUVRE

#### PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les supports doivent être conformes au DTU 59.1.

#### OUTILS

Brosse, rouleau, Airless.

#### NETTOYAGE DES OUTILS

À l'eau.

#### ROULEAU RECOMMANDÉ

Microfibre ou polyester (12 mm)

#### RENDEMENT

De 10 à 12 m<sup>2</sup> au litre.

#### SÉCHAGE (À 23°C – 50% HR)

Sec : 1 h.

Recouvrable : 6 h.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +5°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

### RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

#### CONDITIONNEMENT

Seaux de 4 et 10 L

#### COULEURS

Existe en blanc et en gris anthracite (RAL 7016)

#### CONSERVATION

18 mois dans un emballage non entamé.  
Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

#### BRILLANT SPÉCULAIRE

7% sous un angle de 85°

#### RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

Classe 1

#### EXTRAIT SEC (EN POIDS)

60 %.

#### DENSITÉ

1,43

#### POUVOIR COUVRANT :

Classe 1 – Lessivable

