



SEMIN EXPERT LISS

AIRLESS VUL- EN EGALISATIEPLAMUUR

TECHNISCHE DEFINITIE.

Airless vul- en egalisatieplamuur.

Witte kleur. Matte, gladde afwerking. Reukloos.

Ideaal voor het gladschuren van gips, gipsblokken en gipsplaten.

SAMENSTELLING EN AANZICHT.

Acrylhars in emulsie, water, minerale vulstof, cellulosederivaten, conserveermiddel en diverse vulstoffen.

De pasta heeft een witte kleur.

MOGELIJKE ONDERGRONDEN.

- Gipsplaat.
- Gipsblokken.
- Gips.
- Béton.
- Premuur
- Predalle

BEDEKKING.

Alle soorten pleister, verf en muurbekleding.

TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN.

- DTU 59.1
- EN 16-566

GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZINGEN.

Niet gebruiken bij temperaturen van $< + 8^{\circ}\text{C}$ en $> +35^{\circ}\text{C}$ en een vochtigheidsgraad van $> 70\%$.

Niet aanbrengen op een te warme ondergrond.

Niet gebruiken op een vochtige ondergrond.

Bij aanbrengen met spuitmachine wordt aangeraden een bril te dragen om de ogen tegen kleine korreltjes te beschermen.

DE ONDERGROND VOORBEREIDEN.

De ondergrond dient conform de voorschriften van DTU 59.1 te zijn, d.w.z. droog, schoon, stevig, zonder enig spoor van scheidingselementen.

AANBRENGEN.

Expert-Liss kan worden gespoten met elke machine geschikt voor het spuiten van plamuur in 1 of 2 gladgestreken lagen.

Wij raden aan de filters te verwijderen en op een afstand van ongeveer 60 cm van de ondergrond te spuiten.

Airless-pomp met roestvrijstalen kogel (ideale spuitmonden 631 voor egaliseren of 635 tot 651 afhankelijk van het vermogen van de gebruikte machine).

DROOGTIJD.

6 tot 12 uur op basis van de gebruikte hoeveelheid en de temperatuur, de vochtigheid en de ventilatie van de ruimte.

VERBRUIK.

Egaliseren, schrapen, van 0,8 tot 1,8 kg/m² per laag.

TECHNISCHE KENMERKEN.

- Droog extract: 71%
- Densiteit: 1,73
- VOS: $< 1\text{g/l}$.

VERPAKKING.

Zakken van 25 kg op pallet met hoes.

Emmers van 25 kg op pallet met hoes.

OPSLAG.

18 maanden in de originele, niet-aangebroken verpakking en beschermd tegen vorst en hoge temperaturen.

VOORDELEN

- Sterk vullende eigenschappen.
- Beperkte krimp.
- Zeer lange verwerkingstijd.
- Zeer goede glijding, waardoor minder fysieke inspanning nodig is.
- Heel makkelijk te schuren.
- Laag stofgehalte.
- Makkelijk af te stoffen.

NF T 36.005 – Familie III – klasse 2

VOS-GEHALTE: $< 1\text{g/l}$.



SEMIN