



# CE 78 PERFECT'LIGHT

## PLAMUUR VOOR VOEGEN TUSSEN GIPSPLATEN

### TECHNISCHE BESCHRIJVING.

CE 78 PERFECT'LIGHT is een gebruiksklaar verlicht plamuur in pastavorm dat speciaal is ontwikkeld voor het behandelen van voegen tussen gipsplaten met dunner uitlopende randen in combinatie met een voegband.

### SAMENSTELLING EN AANZICHT.

Hars, water, calciumcarbonaat, verlichtende vulstoffen, conserveermiddel en diverse toeslagstoffen.

De pasta heeft een witte kleur.

### SOORTEN ONDERGROND.

Alle soorten gipsplaten met of zonder isolatiemateriaal (glaswol, rots wol, polystyreen) met dunner uitlopende randen en met gekartonnerde zijden.

### BEKLEDINGEN.

- Onderlaag voor gipsplaten .
- Opvulplamuur.

### TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN.

- CE-markering.
- DTU 25.41 en DTU 25.42.
- NF EN 13963.

### VERPAKKING.

Emmers van 20 kg op met hoes afgedekte pallet.

### OPSLAG.

12 maanden in niet aangebroken originele verpakking beschermd tegen vorst en felle warmte.

## VERWERKING

### VOORZORG BIJ GEBRUIK.

De temperatuur bij aanbrengen en tijdens het drogen moet tussen 5 en 30° C liggen. Niet aanbrengen op een vochtige ondergrond. Mag niet op een bevroren ondergrond worden gebruikt.

### DE ONDERGROND VOORBEWERKEN.

De gipsplaten moeten overeenkomstig de DTU-voorschriften worden bevestigd. De afsnijdingen van de gipsplaten moeten worden afgeschuind en ontstof.

### AANBRENGEN.

Voor de behandeling van de voegen zelf moeten de openingen tussen niet aaneensluitende panelen worden opgevuld en moeten diverse onefheden (steenschilfers, aangetaste wanden) worden hersteld.

Het aanbrengen gebeurt handmatig door de dunner uitlopende randen met een plamuurmes van 10 of 15 cm in te strijken en de voegband aan te brengen (met de afgeslepen zijde tegen het plamuur). Breng vervolgens een afwerkingslaag aan, laat drogen en werk af om de voegband te maskeren.

Werk ook de schroefkoppen weg.

Breng een voegband aan op de overgang met het plafond .

Zorg ervoor dat het beton geen sporen van ont-kistingsolie meer bevat. De ondergrond moet droog zijn, niet poederig en moet overal een goede hechting bieden .

Dit product is geschikt voor gemechaniseerd aanbrengen met bazooka.

### AANBEVOLEN VOEGBANDEN.

Voegbanden van SEMIN.

### VERBRUIK.

Ongeveer 350 g/m<sup>2</sup> gipsplaat (500 g/m<sup>2</sup> voor een klassiek plamuur).

### DROOGTIJD.

De tweede laag kan worden aangebracht 24 tot 48 uur na aanbrengen van de eerste laag afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.

### TECHNISCHE KENMERKEN.

- Hechting van de band: > 1000 g.
- Barstvorming: geen barstvorming tot een dikte van 5 mm.
- Densiteit: 1,2 (1,7 voor een klassiek plamuur).
- Brandprestatieklasse : A2s1d0.

## GEBRUIKSKLAAR VERLICHT PLAMUUR IN PASTAVORM

CE 78 PERFECT LIGHT werd speciaal geformuleerd voor het behandelen van voegen tussen gipsplaten.

### VOORDELEN

- 20 kg van het verlicht plamuur geeft eenzelfde rendement als 27,5 kg klassiek plamuur.
- Verlicht product: makkelijk aan te brengen.
- Uitzonderlijk glad.
- Zeer witte afwerking.



# SEMIN

Plakist

