



SEMIN AIRLESS GARNISSANT

SPECIAAL AIRLESS VERSTUIVINGSPLAMUUR VOOR BINNEN

TECHNISCHE DEFINITIE

SEMIN AIRLESS GARNISSANT is een plamuur voor binnenshuis dat kan worden opgespoten met een airless-procedé. Ideaal ter voorbereiding van breedplaten en stampbeton en voor de renovatie van pleisterkalk of glasvezel vóór het verven.

SAMENSTELLING EN AANZICHT

Acrylhars in emulsie, mineraal verzwaringsmiddel, cellulosederivaten, bewaarmiddel en diverse toelagstoffen.

De pasta is wit en heeft een consistentie die hem geschikt maakt voor verstuiving.

TOEGELATEN ONDERGROND

- Glad beton.
- Celbeton.
- Gipsplaten.
- Breedplaten.
- Oude pleisterkalk.
- Oud glasvezelbehang.

BEKLEDINGEN.

Het bedekken van SEMIN AIRLESS GARNISSANT kan gebeuren met behulp van acrylverf of olieverf.

TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN.

DTU 59.1.

TECHNISCHE KENMERKEN.

- Droog extract: 72 %.
- Densiteit: 1,88.
- VOS: < 1 g/liter.

AANVERWANTE PRODUCTEN.

SEMIN SOUS-COUCHE als onderlaag voor gipsplaten.

VERPAKKINGEN.

Plastic zakken van 25 kg en emmers van 25 kg.

BEWAREN

18 maanden vorstvrij in niet-aangebroken originele verpakking.

SPECIAAL PLAMUUR AIRLESS GARNISSANT VOOR HET VERWIJDEREN VAN LUCHTBELLEN IN BETON

SEMIN AIRLESS GARNISSANT werd speciaal ontwikkeld om aan te brengen met een airless-procedé en is ideaal voor het verwijderen van luchtbellen in beton.

VOORDELEN

- Geurloos.
- Gereedschap wordt met water schoongemaakt.

PLAATSINGSADVIEZEN

Het is mogelijk de filter van het pistool te vervangen door een zwarte filter met maaswijdte 60 op de pomp.



GEBRUIK

VOORZORGSMAATREGELEN.

Bij het aanbrengen en drogen moet de temperatuur zich tussen 8 en 35 °C situeren. Niet aanbrengen op een bevroren ondergrond.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND VOOR HET AANBRENGEN.

De ondergrond dient in overeenstemming te zijn met DTU 59.1 d.w.z. droog, schoon, hard, vrij van sporen van scheidingselementen...

Op de gipsplaten moet een grondkleur worden aangebracht.

DROOGTIJD.

6 tot 24 uur naargelang van de aangebrachte hoeveelheid.

AANBRENGEN.

SEMIN AIRLESS GARNISSANT kan in twee lagen worden opgespoten: de eerste laag moet worden gladgestreken met een afstrijkmes type CE78 van 80 cm; na droging moet de tweede laag worden gladgestreken met een afstrijkmes.

Er wordt op een afstand van ongeveer 80 cm van de ondergrond gespoten.

Tip: verwijder de filters na het verstuiwen.

VERBRUIK.

Verschilt naargelang van de aangebrachte dikte: van 1 tot 2 kg/m².

