



SEMIN REBOUCHAGE & LISSAGE

VUL- EN AFWERKPLEISTER PASTA BINNEN - BUITEN

TECHNISCHE OMSCHRIJVING.

Gebruiksklaar vulpleister onder de vorm van een pasta. Speciaal voor kleine opvul- en afwerkingsklusjes, zowel binnen als buiten.

(Tube: ideaal voor het vullen van schroefgaten).

SAMENSTELLING, VORM EN KLEUR.

Hars, calciumcarbonaat, water, reologisch middel en diverse toeslagstoffen. De pasta is gebroken wit van kleur.

TOEGESTANE ONDERGROND.

- Beton.
- Spaanplaten.
- Gevelpleisters.
- Betonblokken.
- Terracottategels.
- Cementpleisters/gipspleisters.
- Baksteen.
- Gipstegels.
- Cellenbeton.
- Gipsplaten.
- Oude verflagen.

AFWERKING.

Verf en muurbekledingen.

TE CONSULTEREN DOCUMENTEN.

- Pleister conform de norm NFT 30 608.
- DTU 59.1: Schilderwerken.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.

- Korrelgrootteverdeling: fijn.
- Hechtkracht: conform NFT 30 608.
- pH: neutraal

VERPAKKING.

- Emmers van 1,5 en 4 kg.
- Tubes van 350 gr.

OPSLAG.

6 maanden voor de emmers en 12 maanden voor de tubes, in de nog ongeopende originele verpakking, indien beschermt tegen vorst en extreme hitte.

VERWERKING

VOORZORGSMAATREGELEN.

De temperatuur bij verwerking en droging moet tussen 5 en 35 °C bedragen.

Niet aanbrengen op een vochtige ondergrond.

Niet aanbrengen in volle zon.

Het product kan niet dienen als eindlaag en moet bedekt worden.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.

De ondergrond moet voldoen aan de vereisten van het DTU 59.1. Dit betekent dat het oppervlak zuiver, droog, gezond, hard en stofvrij moet zijn en geen sporen van ontkistingsoliën mag bevatten.

TOEPASSING.

Scheuren openen/vrijmaken met een krabber en vervolgens stofvrij maken.

De pasta tot helemaal onderaan in de holte duwen. Gladstrijken met een plamuurmes of spatel.

APPLICATIEDIKTE.

Tot 5 mm per arbeidsgang. Bij grotere opvullingen zijn er meerdere arbeidsgangen nodig.

VERBRUIK.

Ongeveer 1,5 kg/m²/mm dikte.

DROOGTIJD.

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingssomstandigheden, de aard van de ondergrond en de applicatiedikte.

Over het algemeen bedraagt de droogtijd 24 tot 48 uur voor een dikte van 5 mm.

VUL- EN AFWERKPLEISTER PASTA

Vulpleister voor kleine gaten en scheuren.

De fijne korrel zorgt voor een uitstekende afwerkingskwaliteit.

VOORDELEN

- Hoge afwerkingskwaliteit.
- Uitstekende hechting.
- Speciaal voor gaten en scheuren.

Classificatie AFNOR NFT 36.005
Familie IV – Klasse 4 b

