



PAVEMENT SYSTEM

POLYMEER VOEGZAND VOOR KLINKERS

PAVEMENT PRO is samengesteld uit meerdere hoogwaardige synthetische bindmiddelen, een hydraulisch bindmiddel en mineralen van hoge kwaliteit. Dit innoverende product, dat specifiek werd samengesteld voor het voegen van klinkers, kan op veel belangstelling rekenen omwille van zijn uitstekende mechanische eigenschappen en zijn groot verwerkingsgemak.

TOEPASSINGSDOMEIN.

Het voegen van klinkers voor de buitenaanleg bij de particulier: oprit, pad, toegang tot garage, terras... en voor de aanleg bij grote publieke werken: trottoir, plein, voetgangerszones, parkings...

Het polymeer voegzand zet de klinkers vast en verzekert zo duurzaam werk met behoud van de vlakheid van de bevoering, in het bijzonder voor wat betreft berijdbare paden.

Het maakt ook komaf met het doorbreken van onkruid. De verschillende kleuruitvoeringen sluiten mooi aan bij de gangbare klinkerkleuren.

VERPAKKING.

- Europallet van 42 emmers van 20 kg.
- Bescherming: plastic hoes.

OPSLAG.

6 maanden in de nog ongeopende originele verpakking, indien beschermd tegen vocht.

VERWERKING

- Een lijmband met een dikte van 2 à 3 cm maken met zand of met steenslag 0/2 tot 0/4 mm.
- De klinkers op het lijmband plaatsen met inachtneming van de minimale en maximale dikte van de voegen.
- PAVEMENT PRO uitgieten in de openingen tussen de klinkers en gelijkmatig verspreiden met een schuurborstel.
- Het oppervlak verdichten met een met rubber beschermde trilstamp.
- Opnieuw PAVEMENT PRO aanbrengen, verspreiden en verdichten tot verzadiging optreedt.
- Zich ervan vergewissen dat het oppervlak perfect gereinigd is. Eventuele resten Pavement Pro vermijden omdat deze na bevochtiging op termijn schaduwvlekken kunnen worden.
- Het hele gevoegde oppervlak bevochtigen in een lichte sproeiendstand.
- De bevochtiging 2 tot 3 keer herhalen met een interval van 10 tot 15 minuten en zich ervan vergewissen dat PAVEMENT PRO goed vochtig is over de hele dikte van de klinker.

Afhankelijk van de weersomstandigheden bedraagt de afbindtijd van PAVEMENT PRO 24 tot 48 uur.

VOORZORGSMAATREGELEN.

- Nagaan of het gebruik van het polymeer voegzand wel geschikt is volgens de klinkerfabrikant.
- Het te beklinkeren oppervlak moet aangelegd zijn volgens de regels van de kunst en moet tevens droog zijn.

- PAVEMENT PRO mag enkel aangebracht worden op een gepaste drainerende onderlaag met zand 0/6, gebroken grind of glasgrind met een korrelgrootteverdeling van 0/2 tot 0/4 mm.
- De voegen mogen niet smaller zijn dan 3 mm en niet breder dan 10 mm.
- De volledige diepte van de voegen tussen de klinkers vullen.
- De werken niet uitvoeren bij een temperatuur onder 10°C of in de regen.
- De verantwoordelijkheid van de fabrikant is beperkt tot de plaatsing van het product.
- Voor onderhoud: reiniging onder hogedruk vermijden.

VERBRUIK.

Met 25 kg PAVEMENT PRO kan een oppervlak van ongeveer 5 tot 8 m² behandeld worden, maar het verbruik is afhankelijk van de grootte van de voegen en de afmetingen van de klinkers.

De densiteit van PAVEMENT PRO bedraagt 1,9 g/cm³. Deze varieert naargelang de intensiteit van de verdichting.

VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN.

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Bevat cement. Het product draagt de markering Xi-irriterend. Zowel de verwerkingsvoorschriften als de veiligheidswaarschuwingen op de verpakking in acht nemen.
- De veiligheidsfiches van de producten zijn beschikbaar op de site www.quickfds.com.

POLYMEER VOEGZAND VOOR KLINKERS

PAVEMENT PRO is samengesteld uit meerdere hoogwaardige synthetische bindmiddelen, een hydraulisch bindmiddel en mineralen van hoge kwaliteit.

Dit innoverende product, dat specifiek werd samengesteld voor het voegen van klinkers, kan op veel belangstelling rekenen omwille van zijn uitstekende mechanische eigenschappen en zijn groot verwerkingsgemak.

VOORDELEN

- Zet de klinkers vast en past zich aan bewegingen aan.
- Laat water door.
- Bestand tegen weersinvloeden.
- Blokt de doorgroei van onkruid af.

VERWERKINGSADVIES

Ervoor zorgen dat PAVEMENT PRO tot diep in de voeg doordringt door het oppervlak aan te dammen en de handeling 2 tot 3 keer te herhalen.

