

CE 78 TRES RAPIDE

**SCHNELLABBINDENDE
SPACHELMASSSE
FÜR GIPSPLATTENFUGEN MIT
BEWEHRUNGSTREIFENEINLAGE.**



CE 78 PATE (PASTÖS)

**SPACHELMASSSE
FÜR GIPSPLATTENFUGEN MIT
BEWEHRUNGSTREIFENEINLAGE.**



Kleber und Spachtel mit Bewehrungsstreifen CE 78 1/2 Stunde.

Schnell abbindende Spachtelmasse.

Technisches Gutachten N°9/95/565, vom 4.09.95.
Sachbearbeitung und Markierungsbescheinigung
AT C.S.T.B. 20.565.

MISCHUNG:

- auf 25 kg ca. 10,5 – 11 l Wasser geben.
- Pulver langsam in sauberes Wasser einstreuen, per Hand oder maschinell umrühren.
- Nur die Menge anrühren, die in einer halben Stunde verarbeitet werden kann.

VERARBEITUNGSHINWEISE:

- zum Verfugen der Stöße von Gipskartonplatten.
- Die glatte Seite des Bewehrungsstreifens auf der Spachtelmasse befestigen.
- leicht andrücken.
- mit CA 78 belegen.
- nach dem Erhärten der ersten Schicht nochmals mit Spachtelmasse überziehen.
- Verbrauch: ca. 300 - 350 g/m².

ACHTUNG:

Nicht unter 5°C anwenden.

LAGERUNG:

9 Monate in Originalverpackung
Trocken lagern !

VERPACKUNG: Sack.

- 200 x 5 kg.
- 50 x 25 kg.
- auf folienverschweißter Einwegpalette.

Kleber und Spachtel mit Bewehrungsstreifen CE 78 PATE.

Technisches Gutachten N°9/96/611, vom 26.05.1997. Sachbearbeitung
und Markierungsbescheinigung AT C.S.T.B. 20 J 611.

VERARBEITUNGSHINWEISE:

- zum Verfugen der Stöße mit Gipskartonplatten und für vollflächiges Überspachteln.
- die glatte Seite des Bewehrungsstreifens auf der Spachtelmasse befestigen.
- leicht andrücken.
- mit CE 78 belegen.
- Erhärtung innerhalb von 24 bis 48 Stunden.
- Verbrauch:
 - beim Verspachteln von Fugen: ca. 1,4 bis 1,5 kg pro mm/m².
 - bei vollflächiger Verspachtelung: ca. 400 g/m².

ACHTUNG:

Nicht unter 5°C anwenden.

LAGERUNG:

6 Monate in Originalverpackung.
Vor Frost und Hitze schützen !

VERPACKUNG: Eimer.

- 100 x 5 kg.
- 36 x 25 kg.
- auf folienverschweißter Einwegpalette.