



CE 78 LIGHT

LICHTE LIJM/PLEISTER

VOEGENVULLER VOOR GIPSPLATEN

TECHNISCHE OMSCHRIJVING.

Licht pleister in poedervorm dat speciaal ontwikkeld werd voor de afwerking van voegen van gipsplaten met afgeschuinde kanten in combinatie met een voegband. Verwerkbaarheidsduur van het mengsel: 2 uur.

SAMENSTELLING EN VORM.

Gips, calciumcarbonaat, lichte vulstof, hars en diverse toeslagstoffen. De aangemaakte pasta is wit van kleur.

TOEGESTANE ONDERGROND.

Alle types gipsplaten, met of zonder isolatie (glaswol, rotswol, polystyreen) met afgeschuinde kanten en gekartonnerde zijden.

AFWERKING.

- Grondlaag voor gipsplaten.
- Gipsgebonden afwerkpleister.

TE CONSULTEREN DOCUMENTEN.

DTU 25.41 en DTU 25.42 – NF EN 13963.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Geen scheurvorming tot 5mm dikte.
- Densiteit poeder: 0,65.
- Densiteit pasta: 1,15 (1,6 voor traditioneel pleister).
- Afbindtijd: 2 tot 4 uur.

VERPAKKING.

Zakken van 15 kg op pallet met hoes.

OPSLAG.

9 maanden in de nog ongeopende originele verpakking, indien beschermt tegen vocht.

VERWERKING

VOORZORGSMAATREGELEN.

De temperatuur bij verwerking en droging moet tussen 5°C en 30°C bedragen. Niet aanbrengen op een vochtige ondergrond. Niet gebruiken op een bevroren ondergrond. Reeds uithardende pasta niet meer gebruiken.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.

Plaatuitsnijdingen moeten worden geschaafd en ontstof.

MENGVERHOUDING.

Per zak van 15 kg ongeveer 9,5 à 10 liter water toevoegen.

TOEPASSING.

Voor de afwerking van de eigenlijke voegen moeten eventuele openingen tussen niet goed aansluitende voegen gevuld worden en eventuele andere openingen (afbrokkelingen, beschadigingen van de platen...) gedicht worden.

De verwerking gebeurt manueel door de pasta al "smerend" met een plamuurmes van 10 of

15 cm in de voeg en over de band aan te brengen (geslepen zijde tegen het pleister). Vervolgens een afwerklaag aanbrengen, laten drogen en nog eens afwerken om de band te maskeren.

Schroefkoppen ook maskeren.

Een band aanbrengen aan de binnenhoek met het plafond en erop toezien dat het beton vrij is van sporen van ontkistingsolie.

Bij verticale buitenhoeken een wapeningsband (wapening aan de bouwzijde) of een metalen profiel gebruiken.

BIJHORENDE BANDEN.

Alle types papieren banden.

VERBRUIK.

Ongeveer 210 g/m² plaatoppervlak (350 g/m² voor een traditioneel pleister)

DROOGTIJD.

Volgende laag mag gezet worden vanaf 4 tot 5 uur na de eerste arbeidsgang.

LICHT PASTEUZE LIJM/PLEISTER VOOR VOEGEN

Lijm/pleister voor de afwerking van voegen met banden tussen gipskartonplaten.

De 'lichte' samenstelling zorgt ervoor dat de zak minder weegt, terwijl de opbrengst dezelfde blijft als bij een klassiek product.

VOORDELEN

- Identieke opbrengst als een traditionele zak van 25 kg.
- Snelle afbindtijd.

VERWERKINGSADVIES

Door de voegbanden op voorhand op lengte te snijden, bespaart u heel wat tijd op uw werf.

