



ROC-ENDUIT

ENDUIT DE REBOUCHAGE EXPRESS INTÉRIEUR

- + TRÈS PEU DE RETRAIT
- + RICHE EN FIBRE DE CELLULOSE
- + TOUTES ÉPAISSEURS
- + GROS TRAVAUX ET COLLAGE

DEFINITION TECHNIQUE.

Enduit de rebouchage fibré en poudre pour un usage en mur et plafond en intérieur.

- Rebouche : fissures, trous et saignées.
- Fixe et colle.
- Colle : polystyrène, rosaces, corniches.

Particulièrement adapté aux gros travaux de rebouchage.

COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium, charge minérale, résine, fibre cellulosique et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanc cassé.

SUPPORTS ADMIS.

Tous types de supports en mur et plafond en intérieur :

- Plâtre.
- Plaque de plâtre.
- Carreau de plâtre.
- Béton.
- Enduit ciment.
- Agglos.
- Béton cellulaire.
- Briques.
- Terre cuite...

REVÊTEMENT.

Le recouvrement, après séchage complet de l'enduit, peut se faire par tous types de peintures, enduits de finition, colle papier peint ou murale.

DOCUMENTS À CONSULTER.

NFT 30-608 et EN 16566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.

DTU 59.1 : Travaux de peinture des bâtiments.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

Temps d'utilisation : 30 minutes.

Temps de redoublement : 6-12 h.

Temps de mise en peinture : 24-48 h (après séchage complet).

Densité pâte : 1,4 kg/L.

Adhérence : >0,5 MPa conforme à EN 16566.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre +8 et +35°C.

Ne pas appliquer à un taux d'humidité >70 %.

Ne pas appliquer sur fonds humides.

Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

SÉCURITÉ.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com, la consulter avant emploi.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être conformes aux DTU c'est à dire propres, secs, durs, cohésifs, sains, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

Les fissures seront préalablement ouvertes en « V » et imprimées.

TAUX DE GÂCHAGE

2,5 L d'eau par sac de 5 kg.

10 L d'eau par sac de 20 kg.

0,50 L d'eau pour 1 kg.

1 volume d'eau pour 2 volumes de poudre.

ÉPAISSEUR D'APPLICATION.

Toutes épaisseurs.

CONSOMMATION.

1 kg de poudre comble un volume de 1 L.

TYPE D'APPLICATION.

Application au couteau à enduire.

Nettoyage des outils à sec ou à l'eau si besoin.

TEMPS DE SÉCHAGE.

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application.

Un redoublement est possible 6-12 heures après la première couche dans des conditions normales et pour une épaisseur de 1 cm.

CONDITIONNEMENT.

Sac de 20 kg.

Sachet de 5 kg.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité.



UTILISATION



TOUTES ÉPAISSEURS



DOSAGE



REDOUBLEMENT 6-12 H



APPLICATION MANUELLE

Classification AFNOR NFT 36.005 : Famille III classe 3



SEMIN
1a, rue de la Gare
57920 KEDANGE-SUR-CANNER
Tél. 03.82.83.53.57
Fax : 03.82.83.93.33
www.semin.com



FABRIQUÉ EN FRANCE

