



AIRLESS FIN

ENDUIT DE PULVÉRISATION FINE SPÉCIAL AIRLESS INTÉRIEUR

- + SANS ODEUR
- + NETTOYAGE DES OUTILS À L'EAU
- + FACILE À PONCER

DÉFINITION TECHNIQUE.

SEMIN AIRLESS est un enduit de finition intérieur utilisable en pulvérisation Airless. Idéal pour la préparation des pré-dalles, bétons banchés et plaques de plâtre avant finition peinture.

SEMIN AIRLESS procure un rendu fin, uniforme et régulier. Pour une finition plus soignée, donner un léger ponçage après séchage, avec un grain fin.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine acrylique en émulsion, charge minérale, dérivés cellulose, agent de conservation et divers adjuvants. La pâte est de couleur blanche et de consistance adaptée à une utilisation à l'Airless.

SUPPORTS ADMIS.

- Plaques de plâtre.
- Bétons lisses.
- Enduits garnissants.
- Carreaux de plâtre.
- Anciennes peintures.

REVÊTEMENTS.

Le recouvrement de SEMIN AIRLESS pourra se faire à l'aide d'une peinture acrylique ou glycéro.

DOCUMENTS À CONSULTER.

DTU 59.1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Extrait sec : 72 %.
- Densité : 1,8
- COV : 0,63 g/litre

PRODUITS ASSOCIÉS.

SEMIN SOUS-COUCHE en tant que sous-couche pour plaques de plâtre.

CONDITIONNEMENTS.

Sacs plastique de 25 kg et seaux de 25 kg.

STOCKAGE.

18 mois à l'abri du gel en emballage d'origine non entamé.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C. Ne pas appliquer sur supports gelés.

PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Les supports devront être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire secs, propres, durs, exempts de toute trace d'agent séparateur...

Les plaques de plâtre devront être imprimées.

APPLICATION.

SEMIN AIRLESS se projette avec tout type de machine Airless type 695, 795 ou Mark 5, avec tube plongeur ou trémie Airless. Utilisation de buses 527 à 531. La projection se fera environ à 80 cm du support.

TEMPS DE SÉCHAGE.

6 à 24 heures en fonction de la quantité déposée.

CONSUMMATION.

Variable en fonction de l'épaisseur déposée, de 600 g à 1 kg/m².



UTILISATION



APPLICATION MÉCANIQUE



NETTOYAGE EAU

SEMIN

1a, rue de la Gare - 57920 KEDANGE-SUR-CANNER
Tél. 03.82.83.53.57 - Fax : 03.82.83.93.33

www.semin.com



FABRIQUÉ EN FRANCE

