

CE 78 LENT

GIPS SZPACHLOWY 24-GODZINNY (LENT)



ZASTOSOWANIE

Gips szpachlowy SEMIN CE 78 LENT 24 – godziny, to gips szpachlowy o wydłużonym czasie użycia, jest produktem do zastosowania wewnątrz pomieszczeń.

Służy do :

- Spoinowania płyt gipsowo-kartonowych o krawędzi skośnej, przy użyciu taśmy zbrojącej, od poziomu Q1,
- Wypełniania niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian lub sufitów,
- Maskowania łbów wkrętów używanych do mocowania płyt g-k do rusztu,
- Wygładzania powierzchni tynków tradycyjnych lub betonu, tworzy solidną i niepyłącą powierzchnię o wysokim nasyceniu bieli.

SKŁAD

Produkt sypki na bazie węgla wapnia, żywicy, innych dodatków. Otrzymana masa jest koloru białego.

CHARAKTERYSTYKA

- Temperatura stosowania : powyżej 5°C
- Przyczepność taśmy : >1000 g
- Pękanie, powstawanie rys : brak rys aż do 5 mm grubości
- Czas schnięcia : kolejną warstwę możemy nałożyć po upływie 8 godz. od położenia pierwszej warstwy.
- Wydajność : ok. 350 g/m² płyty g-k

PRZECHOWYWANIE

Okres przydatności : 9 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w pomieszczeniach suchych, na podestach uniesionych nad posadzką min. 10 cm, w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach, chroniąc produkt przed zimnem i wysoką temperaturą.

SPOSÓB UŻYCIA

Gips szpachlowy należy powoli wsypywać do czystej wody w orientacyjnej proporcji od 10 do 11 litrów na worek 25 kg.

- Po wsypaniu odpowiedniej porcji mieszanki gipsowej do wody, składniki należy intensywnie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej konsystencji. Przygotowany zaczyn można używać minimum 24 godziny.
- Możliwa aplikacja maszynowa (agregat, spoiner, bazooka)
- Zimą, zwłaszcza, gdy na budowie jest niższa temperatura i wyższa wilgotność, CE 78 gips szpachlowy 24H (LENT) do całkowitego wyschnięcia może potrzebować 2-4 dni.
- Upewnij się, przed malowaniem, że CE 78 gips szpachlowy 24 H (LENT) całkowicie wysechł.
- Ewentualnie używać CE 78 1 godzina.

Masa z jednego zaczynu gipsu szpachlowego CE 78 może być stosowana przez minimum 24 godziny.

Nie należy nakładać na wilgotne lub zamrożone podłoża. Nakładanie na ściany ręcznie lub maszynowo.

OPAKOWANIE

Worki 5kg, 25 kg.

Do spoinowania płyt G-K zalecamy taśmy papierowe Semin Bande Joint.