



PRIMAIRE MS

PRIMER VOOR MEERDERE ONDERGRONDEN BINNEN EN BUITEN

- + SNELDROGEND + VERSPUITBAAR
- + ZONDER OPLOSMIDDELEN
- + MEERDERE ONDERGRONDEN WAND, VLOER EN PLAFOND
- + VERDUNNEN MET 1/3 WATER VOOR POREUZE OPPERVAKKEN

TECHNISCHE DEFINITIE

Grondlaag ter voorbereiding van poreuze en niet-zuigende ondergronden.

Verbeterd de hechting en regelt de porositeit, beperkt blaasvorming en verkleuring.

Melkachtige, witte vloeistof die transparant wordt bij het drogen.

Onverdund aanbrengen met de borstel, roller, penseel, kwast of mechanisch (pistool).

SAMENSTELLING

Emulsiehars, water en diverse additieven. Vloeibare consistentie en witte kleur

SOORTEN ONDERGROND

BINNEN- EN BUITENVLOEREN.

- Bepleistering, cementplaat.
- Betonplaat.
- Tegels.
- Verfen.
- Asfalt onderlaag.
- Houten panelen (WBP, MDF, OSB).
- Lijmsporen.

BINNEN- EN BUITENMUREN.

- Cementbepleistering.
- Beton.
- Cellenbeton.
- Kalkzandsteen.
- Gips.
- Gipsplaat.
- Gipsblok.
- Baksteen.
- Verfen.
- Tegels.
- Houten panelen (WPB, MDF, OSB).
- Lijmsporen.

BEKLEDING

Bekleding is mogelijk na volledige droging met alle soorten producten: vloeregalisatie, tegellijm, pleisters, verf.

TECHNISCHE KENMERKEN

- Droge stof: 25 % (waterige oplossing).
- Dichtheid: 1,05 kg/l.
- pH: 8.
- VOS: <1 g/l.

VOORZORGSMAATREGELEN

Niet aanbrengen bij temperaturen < +5°C en > +30°C. Niet aanbrengen op een warme ondergrond of in de volle zon.

Niet aanbrengen op een bevroren ondergrond.

Niet direct aanbrengen op permanent natte vloeren of op vloeren met opstijgend vocht.

Primer voor gebruik schudden om de oplossing homogeen te maken.

VEILIGHEID

Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op www.quick-fds.com - voor gebruik raadplegen.

Dragen van handschoenen aanbevolen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet schoon, droog, in goede staat, stofvrij en zonder resten van bekistingsolie zijn.

Op een zeer absorberende ondergrond kan de primer worden verdund (1 volume PRIMAIRE MS + 3 volumes water); te behandelen tot de ondergrond verzadigd is.

VERBRUIK

Verschilt naargelang de porositeit van de ondergrond: van 50 tot 150 g/m² (ca. 50 tot 150 ml/m²).

AANBRENGEN

Aanbrengen met de borstel, roller, kwast of airless pistool (spuittip 517). Na gebruik onmiddellijk schoonmaken met water.

DROOGTIJD

30 minuten tot 2 uur afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de ondergrond, de temperatuur, de vochtigheidsgraad en de ventilatie van de ruimte.

VERPAKKING

Emmer van 5 l. of 10 l.

BEWARING


12 maanden in de originele verpakking, niet geopend en niet blootgesteld aan vorst en hoge temperaturen.



SEMIN

1a, rue de la Gare - F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER
Tél. 03.82.83.53.57 - Fax : 03.82.83.93.33

www.semin.com



VERVAARDIGD IN FRANKRIJK

