



# CE 86 PASTA

## PLAMUUR VOOR VOEGEN VAN GIPSPLATEN MET AFGERONDE RANDEN ZONDER VOEGBAND

### TECHNISCHE DEFINITIE.

Plamuur in pastavorm speciaal geformuleerd voor het binnenshuis opvullen van voegen tussen gipsplaten Zonder voegband met afgeronde randen (kwaliteit Q1 tot Q4).

Ook geschikt om voegen tussen platen met dunner uitlopende randen te vullen met een voegband.

Tevens geschikt voor bepleistering en egalisatie als voorbereiding op de afwerking.

### SAMENSTELLING EN AANZICHT.

Water, calciumcarbonaat, emulsiehars, verdunningsmiddel en diverse toeslagstoffen.

De pasta is wit van kleur.

### TOEGELATEN ONDERGROND.

Muren en plafonds binnen:

- Gips.
- Gipsplaten.
- Cellenbeton.
- Beton.
- Cementbepleistering.
- Oude verflagen.
- Oude tegels.

### BEKLEDING.

Nadat het plamuur volledig is gedroogd, kan het worden overschildert met alle soorten verf, dik vloeibare coating, behanglijm.

### TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN.

- DTU 25.41. EN 13963. EG-markering.
- DTU 59.1: Schilderwerk aan gebouwen.
- EN 16566: schilderwerk voor werkzaamheden binnen.

### TECHNISCHE KENMERKEN.

- 2<sup>de</sup> laag aanbrengen na: 12-48 uur afhankelijk van de werkzaamheden
- Dichtheid pasta: 1,50 kg/l.
- 4-punts doorbuiging: > 30 daN.
- Hechting: > 0,5 MPa conform EN 16566.
- Brandprestatieklasse: A2s1d0.

### VOORZORGSMATREGELEN.

De temperatuur bij aanbrengen en tijdens het drogen moet tussen +5 en +30°C liggen. Niet aanbrengen bij een vochtigheidsgraad van meer dan 70 %. Niet aanbrengen op vochtige ondergrond. Geen pasta meer gebruiken die al begint te verharderen. Adem geen stof in bij eventueel schuren.

### VEILIGHEID.

Blad met veiligheidsgegevens beschikbaar op [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com). Raadpleeg het blad alvorens het product te gebruiken. Buiten het bereik van kinderen houden. In geval van inslikken dient meteen een arts te worden geraadpleegd en de verpakking of het etiket te worden getoond. Het dragen van handschoenen wordt aanbevolen

EUH 208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-one en mengsel van: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazool-3-one [Nr. CE247-500-7]; 2-methyl-2H-isothiazool-3-one [Nr. CE 220-239-6] (3:1)(55965-84-9). Kan een allergische reactie veroorzaken

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.

De ondergrond moet conform zijn aan de voorschriften van DTU, d.w.z. schoon, droog, hard, hechtend, gezond, afgestoft en vrij van enig spoor van ontkistingsolie.

Voor platen met afgeronde randen is er een speling van 5 mm tussen twee platen nodig voor betere mechanische prestaties.

De randen van de platen moeten afgeschuind worden en afgestoft met een vochtige spons.

**APPLICATIEDIKTE.** Max. 5 mm.

### VERBRUIK.

- Voeg gipsplaat: tussen 250 en 350 g/m in de lengte van de plaat.
- Plamuren/egaliseren: van 0,250 tot 1 kg/m<sup>2</sup>/mm dikte.

### TYPE TOEPASSING

Breng het product aan met een plamuurmes of troffel. Reinig het gereedschap droog of met water indien nodig

### DROOGTIJD.

Hangt af van de ondergrond, de omgevingsomstandigheden en de laagdikte.

### VERPAKKING.

Emmers van 10 kg en 20 kg.

### OPSLAG.

9 maanden in de originele, niet-aangebroken verpakking, beschermd tegen vorst en grote hitte.

### UITSTOOT IN DE LUCHT BINNENHUIS

VOS-gehalte <1 g/l.

### FIJN OM MEE TE WERKEN

- Gebruiksvriendelijk.
- Geschikt voor meerdere ondergronden.
- Makkelijk glad te schuren.
- Hecht uitstekend.

