



# P'R

## VULPLAMUUR IN PASTAVORM

### TECHNISCHE OMSCHRIJVING.

Gebruiksklare vulplamuur voor binnen om gaten en barsten op te vullen.

### SAMENSTELLING EN AANZICHT.

Water, calciumcarbonaat, zand, hars en diverse toeslagstoffen.

De pasta heeft een gebroken witte kleur.

### TOEGELATEN ONDERGROND.

Alle soorten ondergronden binnenshuis: beton, cellenbeton, cement, bindstenen, baksteen, gipsplaat, gipstegels, gips, oude verflagen.

### BEKLEDING.

- Behangpapier.
- Egalisatieplamuur.
- Muurbekleding.
- Verf.

### TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN.

- Plamuur in overeenstemming met de norm NF EN 16566.
- DTU 59.1 : Schilderwerken.

### TECHNISCHE KENMERKEN.

- Densiteit: 1,5.
- Droog extract: 82 %.

### VERPAKKING.

Emmer van 15 kg.

### OPSLAG.

Tenminste 9 maanden in een gesloten, originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.

## GEBRUIK

### GEbruiksaanwijzingen.

De temperatuur tijdens aanbrengen en drogen moet tussen 8 en 35° C liggen.

Niet aanbrengen op een vochtige ondergrond.

### DE ONDERGROND VOORBEREIDEN.

De ondergrond moet in overeenstemming zijn met de voorschriften van DTU 59.1 d.w.z. schoon, droog, stofvrij, hard en zonder enig spoor van een scheidingsmiddel.

Het beton, gipsplaten en -tegels dienen te worden schoongemaakt, geborsteld en ontstof.

Barsten moeten op voorhand V-vormig open worden gemaakt en geïmpregneerd als het een absorberende ondergrond betreft.

### AANBRENGEN.

Het vulplamuur wordt handmatig aangebracht met een plamuurmes of een spatel.

De dikte bedraagt 2 cm; voor grotere opvulwerken dient u in meerdere stappen te werken.

Het gereedschap dient met water te worden schoongemaakt.

### VERBRUIK.

Ongeveer 1 kg/m<sup>2</sup>.

### DROOGTIJD.

Ongeveer 6-12 uur, naargelang de dikte, de ondergrond en de omgevingsomstandigheden.

## VULPLAMUUR IN PASTAVORM

Plamuur om snel barsten, gaten en sleuven zonder barstvorming op te vullen.

## VOORDELEN

- Krimpt nagenoeg niet.
- Snel drogend.

Classificatie AFNOR NFT 36.005  
Familie III - Klasse 2.

