



PLÂTRE DE PARIS

NATUURGIPS BINNEN

TECHNISCHE OMSCHRIJVING.

Natuurgips voor sierlijsten, afdichtingen, opvulwerken binnen, reliëfdecoratie.

SAMENSTELLING, VORM EN KLEUR.

Pleister in poedervorm op basis van gips, bindingsvertrager en verdikkingsmiddel.

De aangemaakte pasta heeft een witte kleur.

TOEGESTANE ONDERGROND.

Beton, mortel, spaanderplaat, cement met geschuurd afwerking, bakstenen voor pleisterwerk, gips, prefabwanden.

AFWERKING.

Na volledige droging mag het pleister afgewerkt worden met alle soorten verf, gipsgebonden pleisters, pleisters in pastavorm, behangerslijm.

Tegellijmen moeten geschikt zijn voor gipsgebonden ondergronden.

TE RAADPLEGEN DOKUMENTEN.

DTU 25.1: Gipsgebonden pleisterwerken, binnen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.

- Korrelgrootteverdeling: fijn.
- pH: neutraal.
- Begin afbindtijd: 45 min.
- Einde afbindtijd: 1 uur.

VERPAKKING.

Zakken van 1,5 en 5 kg op pallet met hoes.

OPSLAG.

9 maanden in de nog ongeopende originele verpakking, indien beschermt tegen vocht.

VERWERKING

VOORZORGSMAATREGELEN.

De temperatuur bij verwerking en droging moet minstens 8 °C bedragen.

Reeds uithardende pasta niet meer gebruiken.

Voor verwerking de ondergrond nat maken.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.

De ondergrond moet voldoen aan de vereisten van het DTU 59.1. Dit betekent dat het oppervlak zuiver, droog en stofvrij moet zijn en geen sporen van ontkistingsoliën mag bevatten.

MENGVERHOUDING.

Per zak van 5 kg 2,5 à 3 liter water toevoegen.

APPLICATIEDIKTE.

Alle diktes.

VERBRUIK.

Ongeveer 0,8 kg/m²/mm dikte.

DROOGTIJD.

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, de aard van de ondergrond en de applicatiedikte.

Over het algemeen bedraagt de droogtijd voor PLÂTRE DE PARIS 3 uur voor een dikte van 1 cm.

NATUURGIPS VOOR BINNENWERK

Semin PLATRE DE PARIS biedt behalve alle garanties die vaklui eisen ook uitstekende verwerkingseigenschappen (fijne korrel – neutraal pH).

VOORDELEN

- Bijzonder geschikt voor diverse vaklui (stukadoor, metselaar, elektricien, loodgieter, schilder).
- Afbindtijd geschikt voor afdichting en opulling.

VERWERKINGSADVIES

De ondergrond voor verwerking goed nat maken en slechts een kleine hoeveelheid aanmaken en verwerken. Vervolgens een nieuwe kleine hoeveelheid aanmaken en verwerken.

