



# SEMIN ANCIENS FONDS

## RENOVATIEPLEISTER

### BINNEN - BUITEN

#### TECHNISCHE OMSCHRIJVING.

Gebruiksklaar pasta-pleister voor het egaliseren van onregelmatige ondergronden van binnen- en buitenmuren. In het bijzonder geschikt voor vochtige ruimtes (keuken, badkamer, toiletten...).

#### SAMENSTELLING, VORM EN KLEUR.

Hars in emulsie, calciumcarbonaat, water, reologisch middel en diverse toeslagstoffen. De aangeemaakte pasta is gebroken wit van kleur.

#### TOEGESTANE ONDERGROND.

- Gipsplaten.
- Terracottategels.
- Cementpleister.
- Oude verf.
- Gipstegels.
- Beton.
- Geschuurd en geprimed hout.
- Dikke kunststofbekleding.
- Glasweefselbehang.

#### AFWERKING.

- Gipsgebonden afwerkpleister.
- Pleisters in pastavorm.
- Matte verf.

#### TE RAADPLEGEN DOKUMENTEN.

- Pleister in overeenstemming met de norm NFT 30 608.
- DTU 59.1: Schilderwerken.
- PV CEBTP Nr. 2352.6.740/1:
  - Waterdampdoorlaatbaarheid.
  - Meting van hechting-cohesie voor en na klimaatcycli.

#### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.

- Korrelgrootteverdeling: tot 0,6 mm.
  - Hechtkracht: conform NFT 30 608.
  - pH: neutraal.
  - Vaste stofgehalte: 80 %.
- VERPAKKING.**
- Tube van 375 g.
  - Emmers van 1,5 - 5 en 15 kg op pallet met hoës.

#### OPSLAG.

6 maanden in de nog ongeopende originele verpakking, indien beschermt tegen vorst en extreme hitte.

### VERWERKING

#### VOORZORGSMAATREGELEN.

De temperatuur bij verwerking en droging moet tussen 5 en 35 °C bedragen. Niet aanbrengen op een vochtige ondergrond.

#### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.

De ondergrond moet voldoen aan de vereisten van het DTU 59.1. Dit betekent dat het oppervlak zuiver, droog en stofvrij moet zijn en geen sporen van ontkistingsoliën mag bevatten.

#### TOEPASSING.

Aanbrengen met een plakspaan of plamuurmes.

#### APPLICATIEDIKTE.

Tot 5 mm in één arbeidsgang.

#### VERBRUIK.

Ongeveer 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm dikte.

#### DROOGTIJD.

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, de aard van de ondergrond en de applicatiedikte.

Over het algemeen bedraagt de droogtijd voor SEMIN ANCIENS FONDS 24 à 36 uur voor een dikte van 5 mm.

## MULTIFUNCTIONEEL RENOVATIEPLEISTER

SEMIN ANCIENS FONDS is een universeel renovatiepleister dat geschikt is voor alle ondergronden, zelfs oneffen of beschadigde ondergronden.

### VOORDELEN

- Zeer groot vullend vermogen.
- Makkelijk te verwerken, zowel binnen als buiten.
- Ideaal product voor het bepleisteren van oud glasweefselbehang.

### VERWERKINGSADVIES

SEMIN ANCIENS FONDS wordt speciaal aanbevolen voor de renovatie van vochtige ruimtes, dankzij zijn samenstelling op basis van volkomen waterbestendige harsen.

Classificatie AFNOR NFT 36.005  
Familie IV – Klasse 4 b.  
Conform het DTU 42.1

