



CUISINE & SALLE DE BAIN

RENOVATIE- EN VULPLEISTER

TECHNISCHE OMSCHRIJVING.

Gebruiksklaar pasta-pleister voor de renovatie van vochtige ruimtes: keuken en badkamer.

Kan ook gebruikt worden als vulpleister.

Zeer goede hechting op tegelwerk.

SAMENSTELLING, VORM EN KLEUR.

Hars in emulsie, calciumcarbonaat, water, reologisch middel en diverse toeslagstoffen.

De aangemaakte pasta is gebroken wit van kleur.

TOEGESTANE ONDERGROND.

- Gipsplaten.
- Cementpleister.
- Gevelpleister.
- Beton.
- Glasweefselbehang.
- Terracottategels.
- Verf.
- Gipstegels.
- Tegelwerk.

AFWERKING.

- Licht afwerkpleister voor keuken en badkamer.
- Verf.
- Muurbekleding.

VERWERKING

VOORZORGSMAATREGELEN.

De temperatuur bij verwerking en droging moet tussen 8 °C en 35 °C bedragen.

Niet aanbrengen op een vochtige ondergrond.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.

De ondergrond moet voldoen aan de vereisten van het DTU 59.1. Dit betekent dat het oppervlak zuiver, droog en stofvrij moet zijn en geen sporen van ontkistingsoliën mag bevatten.

TOEPASSING.

Het pleister aanbrengen met een plakspaan of plamuurmes.

APPLICATIEDIKTE.

Tot 3 mm per arbeidsgang.

VERBRUIK.

Ongeveer 1,5 kg/m²/mm dikte.

DROOGTIJD.

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, de aard van de ondergrond en de applicatiedikte.

Over het algemeen is het pleister droog na 24 tot 48 uur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.

- Korrelgrootteverdeling: tot 0,6 mm.
- Hechtkracht: conform NFT 30 608.
- pH: neutraal.
- Vaste stofgehalte: 80 %.

VERPAKKING.

Emmers van 1 en 5 kg op pallet met hoës.

Tube van 330 gr.

OPSLAG.

6 maanden in de nog ongeopende originele verpakking, indien beschermt tegen vorst en extreme hitte.



SEMIN RENOVATIE- EN VULPLEISTER VOOR KEUKEN EN BADKAMER

Renovatie- en vulpleister, speciaal voor vochtige ruimtes (keuken en badkamer), geschikt voor alle ondergronden, zelfs oneffen of beschadigde ondergronden.

VOORDELEN

- Uitstekende hechting op tegelwerk, zonder primer.
- Grote vochtbestendigheid.
- Oplosmiddelen-vrij. Reiniging van gereedschap met water.

VERWERKINGSADVIES

In het geval van tegelwerk: voor het pleisteren eerst de voegen tussen de tegels opvullen om te vermijden dat het voegpatroon zichtbaar blijft na de werken.

Classificatie AFNOR NFT 36.005
Familie IV – Klasse 4B.

