



# SEMIN RP1

## POLYVALENTE PLAMUUR SNEL OVERSCHILDERBAAR

### HOGE PRESTATIES BINNENTOEPASSINGEN

#### **TECHNISCHE OMSCHRIJVING.**

Polyvalente poederplamuur met hoge prestaties voor de renovatie van slechte ondergronden, het opvullen van gaten, scheuren en sleuven en fijn gladstrijken voor de afwerking van binnentoepassingen.

Zijn speciale samenstelling laat de gebruiker toe om:

- gaten te vullen in alle diktes;
- de krimp na droging tot een minimum te beperken;
- de tijd voor het overschilderen te verkorten (gemiddeld 3 uur afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, het type ondergrond en de laagdikte);
- zeer goede hechtingskwaliteit die toelaat het product te gebruiken op gladde niet-zuigende ondergronden (oude verflagen, beschilderd glasvezelbehang, tegels ...);
- ultrafijne granulometrie waardoor het geschikt is voor alle gladstrijkwerkzaamheden.

#### **SAMENSTELLING EN KLEUR.**

Poederplamuur op basis van gips, speciale cement, calciumcarbonaat, hars, cellulosevezels en diverse additieven. De pasta is wit.

#### **TOEGESTANE ONDERGRONDEN.**

Alle soorten ondergronden binnen (wand en plafond) conform DTU 59.1 norm: gips, gipsplaten, gipsblokken, beton, cementplamuur, vezelplaten, cellenbeton, baksteen, keramische producten, oude verflagen, beschilderd glasvezelbehang, tegels, aardewerk...

#### **COATINGS.**

Zodra de plamuurlaag volledig droog is, kan deze worden bedekt met alle soorten verf, plamuur op basis van gips, pastaplamuur, behanglijm.

#### **TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN.**

- Plamuur conform norm NFT 30 608.
- DTU 59.1: Schilderwerken.

## VERWERKING

### VOORZORGSMAATREGELEN.

Niet te gebruiken voor buitentoepassingen. Geen product gebruiken dat is beginnen te verharderen.

De temperatuur bij verwerking en droging moet tussen 5 ° en 30 °C liggen.

Is als gevaarlijk product gelabeld. Bevat cement: het dragen van handschoenen wordt aangeraden.

Raadpleeg het veiligheidsetiket op de verpakking. Respecteer de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsaanbevelingen.

Veiligheidsfiche beschikbaar op [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com). Deze raadplegen voor gebruik.

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.

De ondergrond moet conform DTU 59.1 zijn, d.w.z. schoon, droog, stofvrij en ontdaan van alle resten ontkistingsolie. Zorg ervoor dat de spleten correct geopend en afgeschuind zijn en dat er geen stof in zit.

Was oude ondergronden af (tegels, verf,...) en spoel ze grondig na.

### VERHOUDING AANMAAKWATER.

- Ongeveer 6 à 6,5 L water per zak van 15 kg.
- 0,4 tot 0,43 L voor 1 kg.
- 2 eenheden water voor 5 eenheden poeder.

### TOEPASSING.

Het aanbrengen gebeurt met een plamuurmes of plamuurspatel.

### TOEPASSINGSDIKTE.

Alle mogelijke diktes.

### VERBRUIK.

Ongeveer 1 kg per m<sup>2</sup>/1 mm dikte.

### DROOGTIJD.

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, het type ondergrond et de toegepaste dikte. SEMIN RP 1 droogt zeer snel en in normale onstandigheden kan de 2de arbeidsgang reeds 3 uur na de eerste laag worden uitgevoerd.

### TECHNISCHE KENMERKEN.

- Granulometrie: heel fijn.
- Dikte van de laag: alle mogelijke diktes.
- Hechtingstijd: 30 à 40 minuten.
- Uithardingstijd: 1 à 2 uur.
- 2<sup>de</sup> arbeidsgang: 3 uur (afhankelijk van de omgevingsomstandigheden).
- Aanhechting: conform NF T 30 608.

### OPSLAG.

6 maanden in ongeopende originele verpakking en beschermd tegen vocht.



**De nieuwe generatie SEMIN RP 1 plamuur biedt in één enkel product de door de consument gevraagde essentiële kenmerken: beperkte droogtijd en uitstekende hechting, die toelaat het product te gebruiken op gladde niet-zuigende ondergronden.**

**Dankzij zijn formulering op basis van zeer fijnkorrelige vulstoffen kan dit product gebruikt worden zowel voor zijn primaire functie, hetzij reparaties en opvullen, alsook voor het gladstrijken van ondergronden alvorens te schilderen.**

## VOORDELEN

- Renovatie van slechte ondergronden.
- Uitstekende hechting op oude verflagen.
- Makkelijk te schuren.
- Snel overschilderbaar.
- Geen krimp na droging.

## APPLICATION TIP

**Openen en afschuiven van spleten alvorens ze te behandelen.**

**Poederachtige ondergronden moeten behandeld worden met DURCIFOND.**

**Bij grote opvulwerken moet het product worden vermengd tot het de consistentie heeft van mastiek.**

Classificatie AFNOR NFT 36.005  
Familie III classe 3