



# P'F

## AFWERKINGSPLAMUUR IN PASTAVORM HANDMATIG OF MECHANISCHE AAN TE BRENGEN

### TECHNISCHE OMSCHRIJVING.

Afwerkingsplamuur voor binnenshuis. Kan met Airless worden gebruikt. Geeft een fijn, gelijk- en regelmatig uitzicht en kan makkelijk worden gladgeschuurd.

### SAMENSTELLING EN AANZICHT.

Water, calciumcarbonaat, hars en diverse toeslagstoffen.

### TOEGESTANE ONDERGRONDEN.

Alle soorten ondergronden binnenshuis: beton, cellenbeton, cement, bindstenen, baksteen, gipsplaat, gipstegels, gips, oude verflagen.

### BEKLEDING.

- Behangpapier.
- Verf.
- Muurbekleding.

### TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN.

- DTU 59.1.
- NF EN 16566.

### TECHNISCHE KENMERKEN.

- Densiteit: 1,8.
- droog extract: 73 %.

### VERPAKKING.

Emmer van 15 kg.

### OPSLAG/HOUDBAARHEID.

Tenminste 18 maanden in een gesloten, originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.

## GEbruik

### GEbruIKSAANWIJZINGEN

De temperatuur tijdens aanbrengen en drogen moet tussen 8 en 35 °C liggen.

Niet aanbrengen bij een vochtigheidsgraad van meer dan 70 %. Niet aanbrengen op een vochtige ondergrond. Niet aanbrengen op een te warme ondergrond.

### DE ONDERGROND VOORBEREIDEN

De ondergrond moet in overeenstemming zijn met de voorschriften van DTU 59.1 d.w.z. schoon, droog, stofvrij, hard en zonder enig spoor van een scheidingsmiddel.

Het beton, gipsplaten en -tegels dienen te worden schoongemaakt, geborsteld en ontstof.

### AANBRENGEN

**HANDMATIG AANBRENGEN:** Met afstrijklank, afstrijkmes.

**MECHANISCH AANBRENGEN:** Airless en spuitmachine.

Om het ademen te vergemakkelijken dient het product bij koud weer snel te worden gekneed.

Wij raden aan de filters van de pomp te verwijderen en op een afstand van ongeveer 80 cm van de ondergrond te verstuiven.

Na aanbrenging dient het product zorgvuldig glad te worden gestreken, bijv. met een mes van ongeveer 60 cm. De Airless-pomp moet een capaciteit hebben van minstens 5 l/min (spuitmond 527 tot 531).

De maximale dikte per laag bedraagt 2 mm.

Het gereedschap dient met water te worden schoongemaakt.

### VERBRUIK

Ongeveer 0,4 tot 0,8 kg/m<sup>2</sup>.

### DROOGTIJD

Ongeveer 4-8 uur, naargelang de dikte, de ondergrond en de omgevingsomstandigheden.

## AFWERKINGSPLAMUUR IN PASTAVORM

Kan worden gebruikt met Airless.

Geeft een fijn, gelijk- en regelmatig uitzicht en kan makkelijk worden gladgeschuurd.

## VOORDELEN

- Zeer polyvalent.
- Zeer mooie afwerking, ideaal voor het schilderen.
- Gemakkelijk glad te schuren.

Classificatie AFNOR NFT 36.005  
Familie III - Klasse 2.

