



CE 78 - 180 MN

PLAMUUR VOOR VOEGEN TUSSEN GIPSPLATEN HARDINGSTIJD 3 UUR

TECHNISCHE BESCHRIJVING

Plamuur in poedervorm, speciaal geformuleerd om in combinatie met papieren voegenband de voegen tussen gipsplaten met dunner uitlopende randen op te vullen.

SAMENSTELLING EN AANZICHT

Plamuur in poedervorm op basis van pleister, calciumcarbonaat, hars en diverse toeslagstoffen.

De bekomen pasta heeft een witte kleur.

TOEGELATEN ONDERGROND

Alle types van gipsplaten met of zonder isolatiemateriaal (glaswol, rotswol, polystyreen) met dunner uitlopende randen en met gekartonneerd oppervlak.

BEKLEDING

- Primer voor gipsplaat.
- Egaliseringsplamuur.

TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN.

- DTU 25.41 en DTU 25.42.
- NF EN 13963.
- EC-markering.

TECHNISCHE KENMERKEN

- Hardingstijd: 3 uur.
- Hechting aan de voegband: > 1000 g.
- Barstvorming: geen barstvorming tot een dikte van 5 mm.
- Densiteit: 0,8 poeder en 1,3 pasta.
- Brandprestatie: A2s1d0.

VERPAKKING.

Zakken van 20 kg op met plastic omwikkelde pallet

BEWAREN.

9 maanden in niet aangebroken originele verpakking op niet vochtige plaats.

GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZINGEN.

Bij het aanbrengen en gedurende het drogen moet de temperatuur tussen 5 en 30° C liggen.

Niet aanbrengen op vochtige ondergrond.

Gebruik nooit pasta die reeds begint te verhar-
den.

ONDERGROND VOORBEREIDEN.

De gipsplaten dienen te zijn bevestigd in over-
eenstemming met de normen van DTU 25.41 en
25.42.

De afgesneden randen van de gipsplaten moeten
afgeschuind en ontstof worden.

MENGVERHOUDING.

16 liter water per zak van 20 kg.

AANBRENGEN.

Voor de eigenlijke behandeling van de voegen
dient de ruimte tussen niet volledig aansluitende
panelen te worden opgevuld en moeten onef-
fenheden (steenschilfers, beschadiging aan het
parement) worden weggewerkt.

Het plamuur wordt handmatig met een plamuur-
mes van 10 of 15 cm "smerend" op de dunner
uitlopende randen aangebracht en daarna wordt
de voegband aangebracht (de opgeruwde zijnde
naar het plamuur gericht). Breng vervolgens de
afwerkingslaag aan, laat drogen en werk af om
de voegband te maskeren.

De schroefkoppen moeten eveneens worden
weggewerkt.

Breng aan de overgang van muur naar plafond
een band aan; controleer nauwgezet of het beton
geen sporen van ontkistingsolie toont.

Voor vertikaal uitspringende hoeken moet een
gewapende voegband (wapening naar de muur
gericht) of een metalen hoekprofiel worden ge-
bruikt.

GESCHIKTE BANDEN.

Banden van het merk SEMIN.

VERBRUIK.

Ongeveer 230 g/m² gipsplaat. Een zak van 20 kg
is dus goed voor ongeveer 85 m².

DROOGTIJD.

4 uur na aanbrengen van de eerste laag mag de
volgende laag worden opgebracht.

SNELLIJMLA- MUUR VOOR VOEGEN

**Snelhardend (180 min)
voegplamuur voor
gipsplaten: systeem
combineert plamuur
en papieren voegband.**

**Dankzij de specifieke
formulering kunnen
wij het gewicht per zak
beperken en bieden wij
een hoger rendement
dan bij klassiek plamuur.**

VOORDELEN

- Hoog rendement.
- Zeer mooie
voegafwerking.

AANBRENGADVIES

**Om pluisvorming te
voorkomen mag het
karton van de gipsplaten
niet worden geschuurd
voordat de primer wordt
aangebracht.**



BIJ KOUD EN
VOCHTIG WEER

