



CUISINE & SALLE DE BAIN

ENDUIT DE LISSAGE ALLÉGÉ INTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Enduit en pâte prêt à l'emploi allégé et hydro pour travaux de finition des murs de pièces humides : cuisine et salle de bain.

Assure une excellente préparation avant la mise en peinture ou la pose de revêtement mural.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine en émulsion, carbonate de calcium, charge allégée, additif hydrofuge et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur verte.

SUPPORTS ADMIS.

- Plaques de plâtre.
- Carreaux de plâtre.
- Carreaux de terre cuite.
- Béton.
- Enduit ciment.
- Enduit de rénovation et rebouchage cuisine et salle de bain.

REVÊTEMENTS.

- Peinture.
- Revêtement mural.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35° C.

Ne pas appliquer sur support humide.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire propres, secs, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

APPLICATION.

L'application se fait à la lisseuse ou au couteau à enduire.

ÉPAISSEUR D'APPLICATION.

Jusqu'à 1 mm en une passe.

CONSOMMATION.

Environ 150 à 200 g/m².

TEMPS DE SÉCHAGE.

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application.

En moyenne, l'enduit est sec en 12 à 24 heures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Granulométrie : Jusqu'à 0,2 mm.
- Adhérence : conforme à N F T 30 608.
- pH : 8.
- Extrait sec : 65 %.

CONDITIONNEMENT.

Seaux de 1 et 5 kg sur palette houscée.

STOCKAGE.

6 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

SEMIN ENDUIT DE LISSAGE ALLÉGÉ CUISINE, SALLE DE BAIN ET SANITAIRE

Enduit de finition spécial pièces humides (cuisine et salle de bain), avant peinture ou revêtement mural.

AVANTAGES

- Haute résistance à l'humidité.
- Application facile et rapide.
- Sans solvant, nettoyage à l'eau.

CONSEILS DE POSE

Ne pas ajouter d'eau pour ne pas altérer les qualités du produits.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille III - Classe 2.

