



CE 78 PERFECT'LIGHT

PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE ESCAYOLA

DEFINICIÓN TÉCNICA.

CE 78 PERFECT'LIGHT es una pasta ligera lista para su uso, especialmente formulada para cubrir las uniones entre placas de escayola con bordes rebajados, en combinación con una cinta de rejuntado.

COMPOSICIÓN Y ASPECTO.

Resina, agua, carbonato de calcio, cargas ligeras, agente de conservación y diversos aditivos.

La pasta es de color blanco.

SUSTRATOS APTOS.

Toda clase de placas de escayola con o sin aislantes (lana de vidrio, lana de roca, poliestireno) con bordes rebajados y caras de cartón.

REVESTIMIENTOS.

- Capa de base de imprimación para placa de escayola.
- Enlucido de alisado.

DOCUMENTOS PARA CONSULTA.

- Marcado CE.
- DTU 25.41 y DTU 25.42.
- NF EN 13963.

EMBALAJES.

Cubos de 20 kg paletizados

ALMACENAMIENTO.

12 meses en el embalaje original sin abrir, al resguardo de la congelación y de las altas temperaturas.

UTILIZACIÓN

PRECAUCIONES DE EMPLEO.

La temperatura durante la aplicación y el secado debe ser de entre 5 °C y 30 °C. No aplicar sobre sustratos húmedos. No utilizar sobre sustratos congelados.

PREPARACIÓN DE LOS SUSTRATOS.

Las placas de escayola deben fijarse de conformidad con los DTU. Los cortes de las placas se deben biselar y liberar de polvo.

APLICACIÓN.

Antes de tratar las juntas propiamente dichas, es necesario rellenar los huecos entre paneles que accidentalmente hayan quedado mal unidos, y proceder a reparar los posibles desperfectos (desconchados, deterioros del paramento, etc.).

La aplicación se realiza manualmente, «untando» el producto sobre el rebaje con una espátula de 10 o 15 cm, y colocando la cinta (con la cara perforada contra el enlucido). A continuación, se aplica un pase de acabado, se deja secar y, para terminar, se oculta la cinta.

También hay que ocultar las cabezas de los tornillos.

En las esquinas salientes verticales, utilice una cinta armada (con la armadura hacia la placa).

Aplique una cinta rinconera de techo, con cuidado de que el hormigón esté libre de cualquier resto de aceite de desencofrado. El sustrato debe estar seco, sin polvo, y libre de productos insuficientemente adheridos.

Producto apto para una aplicación mecanizada: bazooka.

CINTAS ASOCIADAS.

Cinta SEMIN.

RENDIMIENTO.

Alrededor de 350 g/m² de placas (500 g/m² en un enlucido convencional).

TIEMPO DE SECADO.

Entre 24 y 48 horas tras la aplicación de la primera capa, según las condiciones ambientales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

- Adherencia de la cinta: > 1.000 g.
- Agrietamiento: Sin grietas hasta 5 mm de grosor.
- Densidad: 1,2 (1,7 en un enlucido convencional).
- Reacción al fuego: A2s1d0.

PASTA LIGERA PARA JUNTAS LISTA PARA SU USO.

CE 78 PERFECT'LIGHT está especialmente formulada para cubrir las uniones entre placas de escayola.

VENTAJAS

- Mismo rendimiento con 20 kg de enlucido ligero que con 27,5 kg de un enlucido convencional.
- Producto ligero: aplicación sencilla.
- Excelente deslizamiento.
- Acabado muy blanco.

