



SEMIN AIRLESS

3 en 1

3 ACTIONS : SOUS-COUCHE - ENDUISAGE - FINITION INTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

SEMIN AIRLESS 3 en 1 est un enduit intérieur utilisable en pulvérisation Airless.

Il procure un aspect tendu sans lissage, il est très couvrant et de rendu mat profond.

Il permet de réaliser 3 actions : sous-couche, enduisage et finition.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine acrylique en émulsion, charge minérale, dérivés cellulosiques, agent de conservation et divers adjuvants.

La pâte est de couleur très blanche et de consistance adaptée à une utilisation à l'Airless.

SUPPORTS ADMIS.

SEMIN AIRLESS 3 EN 1 se pulvérise sur plaques de plâtre soigneusement jointées, révisées et dépoussiérées ou sur tout autre support lisse.

REVÊTEMENTS.

Le recouvrement de SEMIN AIRLESS 3 en 1 pourra se faire à l'aide d'une peinture acrylique ou glycéro.

DOCUMENTS À CONSULTER.

DTU 59.1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Extrait sec : 68 %
- Densité : 1,76
- COV : < 1g/l.

CONDITIONNEMENTS.

Seaux de 25 kg.

STOCKAGE.

18 mois à l'abri du gel en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Ne pas appliquer par température < +8° C et > +35° C et sur supports gelés.

PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Les supports devront être conformes au DTU 59.1 c'est-à-dire secs, propres, durs, exempts de toute trace d'agent séparateur...

TEMPS DE SÉCHAGE.

6 à 24 heures en fonction de la quantité déposée.

CONSUMMATION.

De 1,2 à 1,5 kg/m².

APPLICATION.

SEMIN AIRLESS 3 EN 1 se pulvérise avec tout type de machine Airless adaptée à la pulvérisation d'enduits. Buse conseillée : 627.

Pour un résultat optimal, nous conseillons de suivre cette méthode :

- Pulvériser un 1^{er} voile d'enduit de 300 à 400 g/m² pour révéler les défauts du support. Respecter une distance de 80 cm par rapport au support.
- Effectuer une révision soigneuse.
- Pulvériser la couche finale de 1,2 kg/m².

Cet enduit ne nécessite pas de lissage.

ENDUIT AIRLESS DERNIÈRE GÉNÉRATION

Enduit Airless de dernière génération prêt à l'emploi très blanc et très couvrant et d'aspect sec mat profond.

AVANTAGES

- 3 en 1.
- Blanc et couvrant.
- Aspect tendu sans lissage.
- Pas de spectres ou voiles de pulvérisation dans les angles.
- Ne craquèle pas.
- Ne coule pas.
- Reste mat en lumière rasante.

CONSEILS DE POSE

Ne pas diluer.

AFNOR NFT 36-005 - Famille III - classe 2

