

CE 86 EXPRESS

**SPACHTEL FÜR DAS VERFUGEN
VON GIPSKARTONPLATTEN
OHNE BEWEHRUNGSTREIFEN.**



EIGENSCHAFTEN :

Pulverförmiger Spachtel speziell zusammengestellt für das Verfugen von Gipskartonplatten mit abgerundeten Rändern ohne Band.

ANWENDUNG UND VORBEREITUNG :

Ca 11 bis 12 Liter Wasser in ein sauberes Gefäß füllen und das Pulver gleichmäßig einstreuen. Benützen Sie am Besten einen mechanischen Rührer bis eine gleichmäßige klumpenfreie Paste entsteht.

TECHNISCHE DATEN :

- Zusammensetzung : Gips, Harz, Zellulosefaser und Zusätze.
- Korngröße : klein.
- Verarbeitungszeit : 30 Minuten.
- Aushärtungszeit : von 1 bis 2 Stunden.

VERBRAUCH :

Ca. 350 g auf m².

ACHTUNG :

Nicht unter 5°C anwenden.
Für Außen nicht geeignet.

EMPFEHLUNG :

Schnittkantenfugen der sichtbaren Beplankungslagen unabhängig vom Spachtelmaterial mit Bewehrungstreifen.

LAGERUNG :

9 Monate in Originalverpackung
Trocken lagern !

VERPACKUNG : Sack.

- 200 x 5 kg.
- 50 x 25 kg.
- auf folienverschweißter Einwegpalette.

CE 86

**KLEBER UND SPACHTEL
OHNE EINLAGE
VON BEWEHRUNGSTREIFEN.**



Speziell für Gipsplatten mit abgerundeten Kanten (integrierte Bewehrung).

MISCHUNG :

- auf 5 kg ca. 2,2 – 2,3 l Wasser geben.
- Pulver langsam in sauberes Wasser einstreuen.
- per Hand oder maschinell umrühren.
- Die Masse ist ca. bis zu 45 Minuten verarbeitungsfähig.

VERARBEITUNGSHINWEISE :

- Fuge zwischen den Platten gut ausfüllen (überstehendes altes Material abstoßen).
- Nach dem Erhärten (ca. 1 Stunde) kann die zweite Schicht aufgetragen werden.

ACHTUNG :

Nicht unter 5°C anwenden.

EMPFEHLUNG :

Schnittkantenfugen der sichtbaren Beplankungslagen unabhängig vom Spachtelmaterial mit Bewehrungstreifen.

LAGERUNG :

9 Monate in Originalverpackung
Trocken lagern !

VERPACKUNG : Sack.

- 200 x 5 kg.
- 50 x 25 kg.
- auf folienverschweißter Einwegpalette.