

MASTIC SILICONE NEUTRE

NEUTRALE SILICONEKIT MULTIFUNCTIONEEL

DICHTINGSVOEGEN OP DE MEESTE BOUWMATERIALEN



AARD.

Eencomponentensiliconenkit van siliconenelastomeer op neutrale oximebasis.

SNJF-label F25E gevelproduct.

TOEPASSINGSDOMEIN.

Geschikt om zowel binnen als buiten de volgende voegen te realiseren: dichtingsvoegen, uitzetvoegen, voegen aan ruiten, voegen met schrijnwerk uit hout of PVC.

Uitstekende UV- en temperatuurbestendigheid.

VOORDELEN

- Uitstekende UV- en temperatuurbestendigheid.



VERWERKING

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND VOOR HET AANBRENGEN.

De ondergrond moet zuiver, droog, gezond, stof- en vetvrij zijn.

UITVOERING VAN VOEGEN.

Al drukkend in de voeg een onbeschadigde rugvulling aanbrengen. Voor een mooiere afwerking ook masking tape aanbrengen.

Bij smalle voegen de kit in één arbeidsgang aanbrengen. Bij brede voegen de kit aanbrengen in 3 arbeidsgangen: de eerste 2 op de zijkanten, de 3de op de bodem van de voeg.

Gladstrijken met zeepwater. De kit voldoende tegen de zijkanten van de voeg en de bodem van de voeg of rugvulling drukken en vorming van luchtbellen vermijden.

De masking tape verwijderen.

Gereedschap reinigen met white spirit voordat de kit gedroogd is.

Gepolymeriseerde kit kan met een krabber verwijderd worden.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.

- Huidvorming na ongeveer 15 minuten (Bij 23 °C en 50 % RV).
- Volledige polymerisatie: 24 uur voor 2,5 mm dikte (Bij 23 °C en 50 % RV).
- Breukrek volgens ISO 8339: 250 %.
- Waterdampdoorlatendheid volgens NFT 30018: 32 g/m²/24 u.
- Verwerkingstemperatuur: tussen +5 °C en 40 °C.
- UV-bestendigheid: uitstekend

VERBRUIK.

Lengte van de voeg (in meter) uit te voeren met één patroon /spuitkoker van 310 ml.

VOEGDIEPTE	VOEGBREEDTE				
	4 mm	6 mm	8 mm	12 mm	20 mm
4 mm	19 m	13 m	9,7 m	6,5 m	3,8 m
6 mm	-	8,6 m	6,5 m	4,3 m	2,6 m
8 mm	-	-	4,8 m	3,2 m	1,9 m
10 mm	-	-	-	2,6 m	1,6 m

De voegbreedte bedraagt over het algemeen het dubbele van de voegdiepte.

VOORZORGSMAATREGELEN.

Contact met de huid vermijden.

Bij contact met de ogen, onmiddellijk uitspoelen met water en een specialist raadplegen.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

KLEUREN.

Wit en kleurloos.

OPSLAG.

12 maanden in de nog ongeopende originele verpakking, indien beschermt tegen koude en hoge temperaturen.

