



SNELCEMENT

CIMENT BLANC SNELCEMENT

TECHNISCHE OMSCHRIJVING.

Het wit cement is een fijn cement dat geschikt is voor alle gangbare metselwerken voor binnen als buiten.

VOORZORGSMATREGELEN.

De temperatuur bij verwerking en droging moet tussen 5 en 30 °C bedragen. Niet gebruiken bij vorst, onder volle zon of in de regen. Bevat cement. Het product draagt de markering Xi-irriterend. Zowel de verwerkingsvoorschriften als de veiligheidswaarschuwingen op de verpakking in acht nemen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.

De ondergrond moet zuiver, stofvrij en hard zijn en mag geen sporen van scheidingsmiddelen bevatten. In het geval van zeer poreuze ondergronden of bij warm weer, de ondergrond eerst bevochtigen.

MENGVERHOUDING.

PURE PASTA: 1 volume water voor 3 volumes cement.

MORTEL: 1 volume water, 7 volumes zand en 3 volumes cement.

VOEGMORTEL: 1 volume water voor 2 volumes cement.

VERPAKKING.

Zak van 5 kg.

OPSLAG.

6 maanden in de nog ongeopende originele verpakking, indien beschermt tegen vocht.

CIMENT FONDU VUURVASTE MORTEL

TECHNISCHE OMSCHRIJVING.

Het vuurvaste mortel is een snelhardend cement dat het mogelijk maakt beton snel in gebruik te nemen, namelijk 6 tot 24 uur na de plaatsing. Uiterst geschikt voor toepassingen die bestand moeten zijn tegen hoge temperaturen. Toepassingsgebied: industrievloeren, zuilen, afdichting, schoorstenen, barbecues.

VOORZORGSMATREGELEN.

De temperatuur bij verwerking en droging moet tussen 5 en 30 °C bedragen. Niet gebruiken bij vorst, onder volle zon of in de regen. De minimumdosering vuurvaste mortel bedraagt 400 kg/m³ beton.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.

De ondergrond moet zuiver, stofvrij en hard zijn en mag geen sporen van scheidingsmiddelen bevatten. In het geval van zeer poreuze ondergronden of bij warm weer, de ondergrond eerst bevochtigen.

MENGVERHOUDING.

MORTEL: 5 kg vuurvaste mortel, 8 liter zand en 2 liter water.

BETON: 5 kg vuurvaste mortel, 5 liter zand, 10 liter kiezel en 2 liter water.

AFDICHTING: 1 volume vuurvaste mortel en 2 volumes Portlandcement.

VERPAKKING. Zak van 5 kg.

OPSLAG. 6 maanden in de nog ongeopende originele verpakking, indien beschermt tegen vocht.

CIMENT PROMPT ULTRASNELBINDEND CEMENT

TECHNISCHE OMSCHRIJVING.

Het ultrasnelbindend cement is een zeer snel bindend cement dat geschikt is voor alle gangbare metselwerken zowel voor binnen als buiten.

VOORZORGSMATREGELEN.

De temperatuur bij verwerking en droging moet tussen 5 en 30 °C bedragen. Snel bindend. Niet gebruiken bij vorst, onder volle zon of in de regen.

Bevat cement. Het product draagt de markering Xi-irriterend. Zowel de verwerkingsvoorschriften als de veiligheidswaarschuwingen op de verpakking in acht nemen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.

De ondergrond moet zuiver, stofvrij en hard zijn en mag geen sporen van scheidingsmiddelen bevatten. In het geval van zeer poreuze ondergronden of bij warm weer, de ondergrond eerst bevochtigen.

MENGVERHOUDING.

PUUR: 1 volume water voor 2 volumes ultrasnelbindend cement.

MORTEL: 1 volume ultrasnelbindend cement, 1 volume zand en 1 volume water.

VERPAKKING.

Zak van 2,5 kg.

OPSLAG.

6 maanden in de nog ongeopende originele verpakking, indien beschermt tegen vocht.



VOORDELEN

- Voor gebruik in binnen- en buitenbereik.
- Alle metselwerken.



VOORDELEN

- Bestand tegen hoge temperaturen.
- Snel hardend.
- Hoge slijtvastheid en hoge corrosievastheid.



VOORDELEN

- Snel bindend.
- Voor gebruik in binnen- en buitenbereik.



MORTELS

MORTIER RAPIDE SNELMORTEL

TECHNISCHE OMSCHRIJVING.

Mengklare mortel voor gebruik op vloeren of muren, zowel voor binnen als buiten.

Toepassingsgebied: snelle afdichting of inmetse-len, vastzetting, bevestiging, kleine reparaties.

TOEGELATEN ONDERGROND.

Beton, steen, baksteen.

VOORZORGSMAATREGELEN.

De temperatuur bij verwerking en droging moet tussen 5 en 30 °C bedragen. Niet gebruiken bij vorst, extreme hitten, onder volle zon of in de regen. Niet gebruiken op een natte ondergrond. Niet aanbrengen op gips. Omwille van de snelle binding van de mortel slechts een kleine hoeveelheid aanmaken en direct verwerken. Vervolgens opnieuw een kleine hoeveelheid aanmaken en verwerken.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.

De ondergrond moet zuiver, stofvrij en hard zijn en mag geen sporen van scheidingsmiddelen bevatten. In het geval van zeer poreuze ondergronden of bij warm weer, de ondergrond eerst bevochtigen.


MENGVERHOUDING.

1 liter water voor 5 kg snelmortel.

VERPAKKING.

Zak van 5 kg.

OPSLAG. 6 maanden in de nog ongeopende originele verpakking, indien beschermt tegen vocht.



VOORDELEN

- Voor gebruik in binnen- en buitenbereik.
- Alle metselwerken.



VOORDELEN

- Bestand tegen hoge temperaturen.
- Snel hardend.
- Hoge slijtvastheid en hoge corrosievastheid.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING.

Mengklare mortel voor kleine reparatiewerken en de afwerking van muren, zowel voor binnen als buiten.

TOEGELATEN ONDERGROND.

Beton, mortel, steen, baksteen, pleister.

VOORZORGSMAATREGELEN.

De temperatuur bij verwerking en droging moet tussen 5 en 30 °C bedragen. Niet gebruiken bij vorst, extreme hitte, onder volle zon of in de regen. Niet gebruiken op een natte ondergrond. Niet aanbrengen op gips. Omwille van de snelle binding van de mortel slechts een kleine hoeveelheid aanmaken en direct verwerken. Vervolgens opnieuw een kleine hoeveelheid aanmaken en verwerken.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.

De ondergrond moet zuiver, stofvrij en hard zijn en mag geen sporen van scheidingsmiddelen bevatten. In het geval van zeer poreuze ondergronden of bij warm weer, de ondergrond eerst bevochtigen.

MENGVERHOUDING.

1 liter water voor 5 kg dunmortel.

VERPAKKING.

Zak van 5 kg.

OPSLAG.

6 maanden in de nog ongeopende originele verpakking, indien beschermt tegen vocht.

