



SEM-JOINT COMPOUND

PASTA DE JUNTAS AL USO PARA PLACAS DE YESO

DEFINICIÓN TÉCNICA.

El SEMIN PASTA DE JUNTAS es un revoque listo para usar, formulado especialmente para el tratamiento de las juntas de placa de yeso de bordes rebajados, en combinación con una cinta de unión.

COMPOSICIÓN Y ASPECTO.

Resina, agua, carbonato cálcico, conservante y varios aditivos.

La pasta es de color blanco.

SOPORTES ADMITIDOS.

Todos los tipos de placa de yeso con o sin aislantes (lana de vidrio, lana mineral, poliestireno), de bordes rebajados y caras encartonadas.

REVESTIMIENTOS.

- Subcapa de imprimación para placas de yeso.
- Revoque de alisado a base de yeso.

DOCUMENTOS DE CONSULTA.

Ficha técnica nº 9/96-611 y DTU 25.41.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

- Adherencia de la cinta: >1000 g.
- Fisuración: sin fisuras hasta un espesor de 5 mm.
- Densidad: 1,7.
- Extracto seco: 74%.

ENVASADO.

Cubos de 25 kg sobre palet con funda.

ALMACENAMIENTO.

6 meses en envase original sin abrir y protegido contra las heladas y el calor intenso.

PUESTA EN OBRA

PRECAUCIONES DE EMPLEO.

La temperatura durante la aplicación y el secado debe estar comprendida entre 5 y 30°C.

No aplicar sobre soporte húmedo.

No usar sobre soporte helado.

PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES.

Las placas de yeso se fijan según el DTU 25.41.

Las placas recortadas deben biselarse y desempolvarse.

APLICACIÓN.

Antes de tratar las juntas propiamente dichas, debe procederse al relleno entre los paneles que puedan quedar mal unidos y volver a tapar (desconchados, deterioro del paramento...)

La aplicación se realiza a mano "untando" el rebaje con una espátula de 10 ó 15 cm y colocando la cinta. (La cara afilada contra el revoque).

Dar enseguida una pasada de acabado, dejar secar y terminar tapando la cinta.

Tapar igualmente las cabezas de los tornillos.

Aplicar una cinta a ras de techo procurando que el hormigón esté libre de restos de aceite del desencofrado.

En caso de ángulos verticales salientes, usar una cinta armada (con la armadura del lado de la placa) o un perfil angular metálico.

CINTAS COMBINADAS.

Cintas MARCO PAPER o SOROPA.

RENDIMIENTO.

Aproximadamente 500 gr/m² de placas.

TIEMPO DE SECADO.

El recrecido puede efectuarse 8 horas después de la primera pasada.

PASTA JUNTA-COLA

Variante del CE 78 en polvo listo para el empleo, este cemento cola proporciona las mismas prestaciones técnicas.

VENTAJAS

- Listo para el uso: facilita y acelera sus obras.
- Excelente calidad de acabado.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Guardar siempre una distancia mínima de 20 cm entre los marcos de puertas y ventanas y la primera junta de placa.

7 y 25 KG

