



# CE 78 PERFECT'JOINT

## PLAMUUR VOOR VOEGEN TUSSEN GIPSPLATEN

### TECHNISCHE BESCHRIJVING.

CE 78 PERFECT'JOINT is een gebruiksklaar plamuur in pastavorm dat speciaal is geformuleerd voor het afwerken van de voegen tussen gipsplaten met dunner uitlopende randen in combinatie met een voegband.

### SAMENSTELLING EN AANZICHT.

Hars, water, calciumcarbonaat, verdikkingsmiddel, conserveermiddel en diverse toeslagstoffen. De pasta heeft een witte kleur.

### SOORTEN ONDERGROND.

Alle soorten gipsplaten met of zonder isolatiemateriaal (glaswol, rotswol, polystyreen) met dunner uitlopende randen en met gekartonnerde zijden.

### BEKLEDINGEN.

- Onderlaag voor gipsplaten.
- Opvulplamuur.

### TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN.

- CE-markering.
- DTU 25.41 en DTU 25.42.
- NF EN 13963.

### VERPAKKING.

Emmers van 25 kg op met hoes afgedekte pallet.

### OPSLAG.

12 maanden in niet aangebroken originele verpakking beschermd tegen vorst en felle warmte.

## VERWERKING

### VOORZORG BIJ GEBRUIK.

De temperatuur bij aanbrengen en tijdens het drogen moet tussen 5 en 30° C liggen. Niet aanbrengen op een vochtige ondergrond. Mag niet op een bevroren ondergrond worden gebruikt.

### DE ONDERGROND VOORBEWERKEN.

De gipsplaten moeten overeenkomstig de DTU-voorschriften worden bevestigd. De afsnijdingen van de gipsplaten moeten worden afgeschuind en ontstoft.

### AANBRENGEN.

Voor de behandeling van de voegen zelf moeten de openingen tussen niet aaneensluitende panelen worden opgevuld en moeten diverse onefenheden (steenschilfers, aangetaste wanden) worden hersteld.

Het aanbrengen gebeurt handmatig door de dunner uitlopende zijde met een plamuurmes van 10 of 15 cm in te strijken en de voegband aan te brengen (met de afgeslepen zijde tegen het plamuur). Breng vervolgens een afwerkingslaag aan, laat drogen en werk af om de voegband te maskeren.

Werk ook de schroefkoppen weg.

Bij verticale uitspringende hoeken dient u een versterkte voegband te gebruiken (versterking langs de zijde van de gipsplaat).

Breng een voegband aan op de overgang met het plafond.

Zorg ervoor dat het ondergrond geen sporen van ontkistingsolie meer bevat. De ondergrond moet droog zijn, niet poederig en moet overal een goede hechting bieden.

Dit product is geschikt voor gemechaniseerd aanbrengen met bazooka of airless.

### AANBEVOLEN VOEGBANDEN.

Voegbanden van SEMIN.

### VERBRUIK.

Ongeveer 500 g/m<sup>2</sup> gipsplaat.

### DROOGTIJD.

De tweede laag kan worden aangebracht 24 tot 48 uur na aanbrengen van de eerste laag afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.

### TECHNISCHE KENMERKEN.

- Hechting van de band: > 1000 g.
- Barstvorming: geen barstvorming tot een dikte van 5 mm.
- Densiteit: 1,7.
- Brandprestatieklasse: A2s1 d0.

## GEBRUIKSKLAAR PLAMUUR IN PASTAVORM

CE 78 PERFECT'JOINT werd speciaal geformuleerd voor het behandelen van voegen tussen gipsplaten.

### VOORDELEN

- Zeer glad.
- Uitstekende afwerkingskwaliteit.
- Makkelijk schuurbaar.
- Handmatig of mechanisch aan te brengen.

**SEMIN** Plakist

