



FIBREXTER

MET VEZELS VERRIJKT CEMENTPLAMUUR VOOR OPVULLEN EN REPARATIES HANDMATIG – VOOR BUITEN

TECHNISCHE DEFINITIE.

Met vezels verrijkt plamuur in poedervorm op basis van cement voor de behandeling van beschadigde ondergrond buiten.

Het is een polyvalent plamuur: geschikt om gaten in muren op te stoppen, om reparaties uit te voeren en muren te egaliseren, gladde afwerking.

SAMENSTELLING EN AANZICHT.

Plamuur in poedervorm op basis van cement, zand, calciumcarbonaat, hars, vezels en verschillende toelagstoffen. De bekomen pasta heeft een witte kleur.

TOEGELATEN ONDERGROND.

Alle soorten ondergrond: cement, beton, blokken, natuursteen, baksteen, oude verflagen, oude betegeling.

BEKLEDING.

Nadat het plamuur volledig is gedroogd, kan het worden overdekt met alle soorten plamuur of verf. Niet direct overdekken met solventgedragen verf.

TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN.

- Plamuur in overeenstemming met de norm NF EN 16566.
- DTU 59.1 : Schilderwerken.
- DTU 42.1 : Herstellen van gevels.

TECHNISCHE KENMERKEN.

- Bindtijd: 30 tot 40 minuten.
- Hechting: overeenkomstig EN 16566.
- Classificatie AFNOR NFT 36.005: Familie IV klasse 4c.

VERPAKKING.

Zakken van 5 - 15 kg op omwikkelde pallet.

OPSLAG.

6 maanden in niet aangebroken originele verpakking, beschermd tegen vochtigheid.

GEbruik

GEbruiksaanwijzingen.

Geen pasta meer gebruiken die reeds begint te verharderen. Niet aanbrengen op vochtige ondergrond. Niet geschikt voor ingegraven muren. Niet aanbrengen op vloeren.

Bij het aanbrengen en drogen moet de temperatuur zich situeren tussen 8 en 35°C.

Gevaarlijk. Let op de gebruiksaanwijzingen. Bevat cement: handschoenen zijn aangeraden.

Lees het label met veiligheidsaanwijzingen op de verpakking. Lees de gevarenconsignes.

Blad met veiligheidsgegevens beschikbaar op www.quickfds.com. Raadpleeg het blad alvorens het product te gebruiken.

DE ONDERGROND VOORBEREIDEN.

De ondergrond moet conform zijn aan de voorschriften van DTU, d.w.z. hij moet schoon, droog, hard, gezond, afgestoft en vrij zijn van enig spoor van ontkistingsolie.

AANMAAKVERHOUDING.

- 6 tot 6,5 l water per zak van 15 kg.
- 2 tot 2,2 l water per zak van 5 kg.
- 0,4 tot 0,43 l water per 1 kg.
- 2 volumes water voor 5 volumes poeder.

AANBRENGEN.

Aanbrengen met plamuurlat, mes, afstrijkmes. Gereedschap wordt met water schoongemaakt.

DIKTE VAN AANBRENGING.

Alle dikten.

VERBRUIK.

Ongeveer 1 kg par m²/mm dikte.

DROOGTIJD.

Die hangt af van de omgevingsomstandigheden, de aard van de ondergrond en de aan te brengen dikte. Bij normale omstandigheden kan 12 tot 24 uur na de eerste laag een tweede laag worden aangebracht.

FIBREXTER is een met vezels verrijkt poeder op basis van cement, dat kan worden gebruikt om handmatig buitenshuis gaten op te vullen, reparaties uit te voeren en muren te egaliseren.

VOORDELEN

- Met vezels verrijkt plamuur.
- Gladde afwerking.
- Makkelijk glad te schuren.

GEbruiksadvies

Maak de barsten open.

Controleer of de ondergrond perfect hard en gezond is, en gebruik indien nodig een grondlaag om de ondergrond te verstevigen.

Pas de consistentie van het plamuur aan het soort uit te voeren werk aan.

AFNOR-indeling NFT 36.005
Familie IV - Klasse 4 c.

