



CE 78 PERFECT'LISS

ЛЕГКА ШПАКЛІВКА ДЛЯ ФІНІШНОЇ
ОБРОБКИ ВНУТРІШНІХ ПОВЕРХОНЬ

- + ВИСОКА ЗАПОВНЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ
- + ЧИСТИЙ БІЛИЙ КОЛІР, ДУЖЕ ХОРОША
ПОКРИВНА ЗДАТНІСТЬ
- + ДУЖЕ ДОБРЕ КОВЗАННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ.

CE 78 PERFECT'LISS – готова до використання легка пастоподібна шпаклівка, спеціально розроблена для фінішної обробки внутрішніх поверхонь (стіни і стелі).

СКЛАД І ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД.

Смола, вода, карбонат кальцію, полегшуючі наповнювачі, консервант і різні допоміжні речовини.

Паста білого кольору.

ОСНОВИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ.

- Гіпсокартон. · Гіпсова плитка.
- Штукатурка. · Бетон.
- Газобетон. · Штукатурка.
- Цегла. · Стара фарба.
- Склотканини.

ПОКРИТТЯ.

- Настінне покриття.
- Лакофарбове покриття.

ДОВІДКОВІ ДОКУМЕНТИ.

- DTU 59.1
- NFT 30.608

УПАКОВКА.

Відра по 17 кг на заохленій палеті.

ЗБЕРІГАННЯ.

18 місяців в оригінальній невідкритій упаковці, захищеній від морозу й сильної спеки.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ.

Температура під час нанесення та під час висихання має бути від 8 до 35 °C. Не наносити на вологі поверхні. Не використовувати на промерзлій поверхні.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХОНЬ.

Поверхні мають відповідати DTU 59.1, тобто бути сухими, чистими, твердими, без будь-яких слідів розділювального агента тощо.

ЗАСТОСУВАННЯ.

Для нанесення безповітряним способом рекомендуються сопла 35 і 41.

ВИТРАТА.

Залежно від товщини нанесеного шару може варіюватися: від 0,4 до 2 кг/м².

ЧАС ВИСИХАННЯ.

Повторне нанесення можна здійснювати через 6–24 години після першого проходу залежно від умов навколишнього середовища.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- Товщина нанесення: максимум 5 мм.
- Щільність: 1,3 (1,8 для звичайної шпаклівки).
- Реакція на вогонь: A2s1d0.



ВИКОРИСТАННЯ



РУЧНЕ
НАНЕСЕННЯ

SEMIN

1a, rue de la Gare - F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER

Тел.: +33 (0)3.82.83.53.57 - Факс: +33 (0)3.82.83.93.33

www.semin.com



ВИГОТОВЛЕНО У ФРАНЦІЇ