



# SEM-LIGHT EXTÉRIEUR

## ENLUCIDO DE RELLENO LIGERO EXTERIOR

- + FÁCIL DE USAR
- + LIGERO - SECADO RÁPIDO
- + PERMITE RELLENAR SIN LÍMITE DE ESPESOR

### DEFINICIÓN TÉCNICA.

Pasta ligera para cualquier tipo de reparación en paredes exteriores.

Sin retracción y de secado rápido, permite realizar rellenos de gran calidad con una gran facilidad de uso.

### COMPOSICIÓN Y ASPECTO.

Resina en emulsión, carga ligera, carbonato de calcio y diversos coadyuvantes.

La pasta que se obtiene es de color blanco roto.

### SUSTRATOS APTOS.

Paredes exteriores:

- Fachada pintada.
- Albañilería.
- Escayola.
- Ladrillo.
- Piedra.
- Hormigón celular.
- Hormigón.
- Enlucido de cemento.
- Madera\*.

\*Aplicación sobre madera : hasta 10 mm de espesor, tiempo de secado : 24 horas.

### REVESTIMIENTO.

El recubrimiento, tras secarse por completo el enlucido, puede realizarse con toda clase de pinturas.

### DOCUMENTOS DE CONSULTA OBLIGATORIA.

NFT 30-608 y EN 16566: enlucidos de pintura para trabajos en interiores y/o exteriores.

DTU 59.1: Trabajos de pintura de edificios.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aplicación de una segunda mano: 2 h - 12 h.

Tiempo de aplicación de la pintura: 2 h - 48 h (después del secado completo y según las condiciones climáticas).

Densidad de la pasta: 0,8 kg/L.

Adherencia: > 0,8 MPa, con arreglo a la EN 16566.

### PRECAUCIONES DE EMPLEO.

La temperatura durante la aplicación y el secado debe ser de entre +5 y +35°C.

No aplicar con un porcentaje de humedad > 80%.

No aplicar sobre fondos húmedos.

No se recomienda sobre plástico ni metal.

No inhalar el polvo en caso de lijado.

### SEGURIDAD.

Ficha de datos de seguridad disponible en [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com). Consúltela antes de utilizar el producto.

Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de ingestión, consulte de inmediato con un médico y muéstrela el envase o la etiqueta.

EUH 208 Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [n° CE 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [n° CE 220-239-6] (3:1)(55965-84-9). Puede producir reacciones alérgicas.

### PREPARACIÓN DE LOS SUSTRATOS.

Los sustratos deben cumplir con los DTU, es decir: estar limpios, secos, consistentes, cohesivos, saneados y libres de polvo o de cualquier resto de aceite de desencofrado.

Abra correctamente las grietas.

Grosor de aplicación.

Cualquier grosor.

### RENDIMIENTO.

Aproximadamente 0,8 Kg/m<sup>2</sup>/mm de grosor.

### CLASE DE APLICACIÓN.

La aplicación se realiza con una espátula de revestimiento o una espátula para masilla.

Limpie las herramientas en seco o con agua si es necesario.

### DURACIÓN DE SECADO.

En función del sustrato, las condiciones climáticas y el grosor de aplicación.

Aplicación de pintura posible 2 horas después de la aplicación en el caso de que se rellenen microgrietas y para el uso de pintura al agua (esperar 24 horas para las pinturas de glicerina).

### ENVASADO.

Cubos de 1 L y 5 L.

### ALMACENAMIENTO.

12 meses en el embalaje original sin abrir, al resguardo de la congelación y de las altas temperaturas.



APLICACIÓN MANUAL

Clasificación AFNOR NFT 36.005: Familia IV clase 4b

# SEMIN

1a, rue de la Gare - F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER

Tél. +33 (0)3.82.83.53.57 - Fax : +33 (0)3.82.83.93.33

[www.semin.com](http://www.semin.com)



FABRICADO EN FRANCIA