



AIRLESS FIN

FEINER SPRITZPUTZ SPEZIELL FÜR AIRLESS INNENBEREICH

- + GERUCHLOS.
- + REINIGUNG DER WERKZEUGE
MIT WASSER
- + LEICHT ABSCHLEIFBAR

TECHNISCHE BESCHREIBUNG.

SEMIN AIRLESS ist ein Deckputz für den Innenbereich, der im Airless-Spritzverfahren einsetzbar ist. Ideal zur Vorbereitung von Fertigplatten, Schüttnbetonelementen und Gipskartonplatten vor dem Endanstrich.

SEMIN AIRLESS sorgt für ein feines, einheitliches und gleichmäßiges Ergebnis. Für eine noch glattere Oberflächenausführung nach dem Trocknen mit einem feinkörnigen Schleifpapier leicht abschleifen.

ZUSAMMENSETZUNG UND AUSSEHEN.

Acrylharzemulsion, anorganische Füllstoffe, Zellsederivate, Konservierungsmittel und verschiedene Zusätze.

Die Paste ist weiß. Die Konsistenz ist dem Airless-Spritzverfahren angepasst.

ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE.

- Gipskartonplatten.
- Glatte Betonflächen.
- Zierputze.
- Gips-Wandbauplatten.
- Alte Anstrichfarben.

BESCHICHTUNGEN.

Die Überdeckung von SEMIN AIRLESS kann mit Acrylfarbe oder Farbe auf öliger Basis erfolgen.

DOKUMENTE ZUM NACHSCHLAGEN.

DTU 59.1.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN.

- Trockenextrakt: 72 %.
- Dichte: 1,8.
- VOC: 0,63 g/l.

GEEIGNETE PRODUKTE.

SEMIN GRUNDIERUNG als Unterschicht für Gipskartonplatten.

VERPACKUNG.

25 kg Plastiksäcke und 25 kg Eimer.

LAGERUNG.

18 Monate vor Feuchtigkeit geschützt, in nicht angebrochener Originalverpackung.

VERWENDUNGSHINWEISE.

Die Temperatur beim Auftragen und Trocknen muss zwischen 8 und +35° C liegen. Nicht auf gefrorene Untergründe auftragen.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE VOR DER ANBRINGUNG.

Die Untergründe müssen mit DTU 59.1 konform sein, d. h. trocken, sauber, hart, ohne jegliche Spuren von Trennmitteln usw.

Die Gipskartonplatten müssen grundiert werden.

AUFTRAGUNG.

SEMIN Airless kann mit jeder Art von Airless-Spritzgeräten vom Typ 695, 795 oder Mark 5 mit einem Tauchrohr oder Airless-Trichter gespritzt werden. Verwendung von Düsen 527 bis 531. Das Aufspritzen erfolgt in ca. 80 cm Abstand vom Untergrund.

TROCKNUNGSZEIT.

6 bis 24 Stunden, je nach aufgetragener Menge.

VERBRAUCH.

Schwankt, abhängig von der aufgetragenen Dicke: von 600 g bis 1 kg/m².



VERWENDUNG



MECHANISCHE
AUFTRAGUNG



REINIGUNG
MIT WASSER

SEMIN

1a, rue de la Gare - F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER

Tél. +33 (0)3.82.83.53.57 - Fax : +33 (0)3.82.83.93.33

www.semin.com



HERGESTELLT IN FRANKREICH