



SEMIN 99.

ENLUCIDO DE RELLENO INTERIOR

- + SIN RESINAS SINTÉTICAS
- + 500 VECES MENOS DE COV QUE EL UM-BRAL A+
- + BUEN DESLIZAMIENTO Y POCA MERMA

DEFINICIÓN TÉCNICA.

Enlucido en polvo para trabajos de relleno (orificios, grietas, rozas) en paredes y techos de interiores.

COMPOSICIÓN Y ASPECTO.

Polvo de mármol, escayola natural, almidón, celulosa, gelatina y arcilla.

No contiene resina sintética.

La pasta es de color blanco roto.

SUSTRATOS APTOS.

Paredes y techos interiores:

- Placas de escayola.
- Bloques de escayola.
- Hormigón.
- Hormigón celular.
- Ladrillos.
- Terracota.
- Enlucido de cemento.
- Enlucido de escayola.

REVESTIMIENTOS.

El recubrimiento, tras secarse por completo el enlucido, puede realizarse con toda clase de pinturas, enlucidos de acabado, colas de papel pintado o mural.

DOCUMENTOS PARA CONSULTA.

NFT 30-608 y EN 16566: enlucidos de pintura para trabajos en interiores o exteriores.

DTU 59.1: Trabajos de pintura de edificios.

PRECAUCIONES DE USO.

La temperatura durante la aplicación y el secado debe ser de entre 8 °C y 35 °C.

No aplicar con un porcentaje de humedad >70 %.

No utilizar sobre sustratos húmedos.

No utilizar la pasta que haya empezado a endurecerse.

PREPARACIÓN DE LOS SUSTRATOS ANTES DE LA APLICACIÓN.

Los sustratos deben estar en conformidad con el DTU 59.1, es decir: limpios, secos, duros, y libres de polvo y de restos de agentes separadores.

Abra correctamente las grietas.

PORCENTAJE DE MEZCLA.

1 medida de agua por cada 2 medidas de polvo.

Es decir, 2,5 litros de agua por bolsa de 5 kg, 7,5 litros por saco de 15 kg y 0,75 litros por bolsa de 1,5 kg.

Cuanto menor sea la cantidad de agua de la mezcla, menos mermará el producto.

APLICACIÓN.

Aplicar con una espátula.

Grosor de aplicación: Hasta 2 cm por capa.

TIEMPO DE SECADO.

De 8 a 12 horas, según el grosor, el sustrato y las condiciones ambientales.

RENDIMIENTO.

1 kg/m²/mm de grosor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Tiempo de fraguado: 30 minutos.

Adherencia: Conforme con la NFT 30608.

ENVASADO.

Saco de 15 kg.

Bolsa de 5 kg.

Bolsa de 1,5 kg.

ALMACENAMIENTO.

9 meses en el embalaje original sin abrir resguardado de la humedad.


COMPOSICIÓN.

99,2 % de materias primas de origen natural: escayola natural, polvo de mármol, almidón, celulosa, gelatina, arcilla.

0,8 % de éter de celulosa.

0 % de resinas sintéticas.

Ficha de Declaración Medioambiental y Sanitaria (FDES) disponible en el sitio web www.inies.fr.



EMPLEO



APLICACIÓN MANUAL



SECADO DE 8 A 12 HORAS



TIEMPO DE FRAGUADO 1/2 H

SEMIN

1a, rue de la Gare - F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER

Tel. +33 (0)3.82.83.53.57 - Fax : +33 (0)3.82.83.93.33

www.semin.com



Contenido de COV < 1 g/l



FABRICADO EN FRANCIA

