


SEMIN



L'enduit naturel de **MULTIFONCTIONS** PÂTE PRÊTE À L'EMPLOI - INTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE

Enduit en pâte prête à l'emploi, adapté pour les petits travaux de rebouchage et lissage en murs et plafonds en intérieur.

COMPOSITION ET ASPECT

Eau, marbre broyé, charge minérale allégée, liant végétal, amidon, cellulose, biocide conservateur.

Sans résine synthétique. 99,3% de matières premières d'origine naturelle.

La pâte est de couleur blanc cassé.

SUPPORT ADMIS

Tous types de supports en murs intérieur : plâtre, plaque de plâtre, carreau de plâtre, maçonnerie, brique, parpaing, carreaux de terre cuite, enduit ciment/plâtre, béton, béton cellulaire

REVÊTEMENTS

Tous types de sous-couche d'impression, d'enduits de lissage à séchage, peinture et revêtements muraux.

DOCUMENTS À CONSULTER

- NFT 30-608 et EN 16566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- DTU 59.1 : Travaux de peinture des bâtiments.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Temps de redoublement : 12-24 h.
- Temps de mise en peinture : 24-48 h (après séchage complet).
- Densité pâte : 1,5 kg/litre.
- Adhérence : >0,5 MPa conforme à EN 16566.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre +8 et +35 °C.

Ne pas appliquer à un taux d'humidité >70 %.

Ne pas appliquer sur fonds humides.

Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Ils doivent être conformes aux DTU c'est à dire propres, secs, durs, cohésifs, sains, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

Les fissures seront préalablement ouvertes en « V » et imprimées.

APPLICATION

Application avec lame à enduire, couteau, lisseuse

Nettoyage des outils avant durcissement du produit.

CONSUMATION

Environ 1,5 Kg par m²/mm d'épaisseur.
1,5 kg comble 1 litre.

TEMPS DE SÉCHAGE

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application.

Un redoublement est possible 12-24 heures après la première couche pour une épaisseur de 5 mm.

CONDITIONNEMENT

Seau de 1,5 kg, 5 kg et 10 kg

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



Adhérence élevée

Très belle finition

**Spécial trous
et fissures**



UTILISATION
EN INTÉRIEUR



ÉPAISSEUR
MAXI : 5 MM



PONÇAGE
TRÈS FACILE




24-48H
PRÊT À
PEINDRE



PRODUIT RESPONSABLE

+ de 60% de CO₂
économisé en comparaison
avec la FDES collective A1



A▶ Limite réglementaire A+

B▶ Emissions en COV de l'enduit
naturel de rebouchage

✓ **500X MOINS DE COV**
à 28 jours



FACILE
& RAPIDE



SEMIN

1a, rue de la Gare - F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER
Tél. : (0033) 03.82.83.53.57 - Fax : (0033) 03.82.83.93.33
www.semin.com - E-mail : mail@semin.com



FABRIQUÉ EN FRANCE
Depuis 1838



SITE
INTERNET