


SEMIN



L'enduit naturel de **REBOUCHAGE** PÂTE PRÊTE À L'EMPLOI - INTÉRIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE

Enduit de rebouchage en pâte prête à l'emploi pour le traitement des trous et fissures en murs et plafonds en intérieur.

Enduit allégé pour un meilleur confort d'application.

COMPOSITION ET ASPECT

Eau, marbre broyé, charge minérale allégée, liant végétal, amidon, cellulose, biocide conservateur.

Sans résine synthétique, 99,2 % de matières premières d'origine naturelle.

La pâte est de couleur blanc cassé.

SUPPORTS ADMIS

Tous types de supports en intérieur : béton, béton cellulaire, ciment, brique, parpaing, plaque de plâtre, carreau de plâtre, plâtre, enduit.

REVÊTEMENTS

Tous types de sous-couche d'impression, d'enduits de lissage pâte, peinture et revêtements muraux.

DOCUMENTS À CONSULTER

- DTU 59.1 : Travaux de peinture des bâtiments
- EN 16566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Temps de redoublement : 6-12 heures selon travaux.
- Temps de mise en peinture : 24-48 heures (après séchage complet).
- Densité pâte : 1,35 kg/L.
- Adhérence : >0,5 MPa conforme à EN 16566.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre +8 et +35 °C. Ne pas appliquer à un taux d'humidité >70 %. Ne pas appliquer sur fonds humides. Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Ils doivent être conformes aux DTU c'est à dire propres, secs, durs, cohésifs, sains, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

Egrener, brosser et dépoussiérer les bétons, plaques et carreaux de plâtre.

Les fissures seront préalablement ouvertes en « V » et imprimées.

APPLICATION

L'application se fait manuellement à l'aide d'une lame à enduire ou d'une spatule.

Travailler la pâte entre les couteaux pour l'assouplir.

Nettoyage des outils à sec ou à l'eau si besoin.

CONSOMMATION

1,3 kg comble 1 litre.

TEMPS DE SÉCHAGE

Il dépend des conditions ambiantes, de la nature du support et de l'épaisseur d'application.

Un redoublement est possible 6-12 heures après la première couche dans des conditions normales et pour une épaisseur de 5 mm.

CONDITIONNEMENT

Tube 300 g, seaux 1,5 kg et 4 kg.

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



**Formule allégée :
facile à appliquer**

Facile à poncer

**Séchage
très rapide**



**UTILISATION
EN INTÉRIEUR**



**ÉPAISSEUR
MAXI 10 MM**



**PONÇAGE
TRÈS FACILE**



**PRÊT À
PEINDRE**




**FACILE
& RAPIDE**



PRODUIT RESPONSABLE

+ de 60% de CO2 économisé en comparaison avec la FDES collective A1



A▶ Limite réglementaire A+

B▶ Emissions en COV de l'enduit naturel de rebouchage

✓ **500X MOINS DE COV**
à 28 jours



SEMIN

1a, rue de la Gare - F-57920 KEDANGE-SUR-CANNER
Tél. : (0033) 03.82.83.53.57 - Fax : (0033) 03.82.83.93.33
www.semin.com - E-mail : mail@semin.com



FABRIQUÉ EN FRANCE
Depuis 1838



**SITE
INTERNET**